

PBTB4300G4德国巴斯夫

产品名称	PBTB4300G4德国巴斯夫
公司名称	上海藤旺国际贸易有限公司
价格	236.00/吨
规格参数	品牌:PBT 型号:B4300G4 产地:德国巴斯夫
公司地址	上海上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层A区753室
联系电话	18321152915 13917411676

产品详情

PBT/B4300G4/德国巴斯夫生产企业：德国巴斯夫分享到：更多 原料描述部分【查看报价】规格级别
其它 其它 注塑 外观颜色 该料用途 备注说明 增强20% 加工条件 加工条件 原料技术数据 性能项目
试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 其它性能 温度指数短期操作 IEC 216-1 140/140 基本性能
密度 ISO 1183 1.45 g/cm³ 饱和吸湿率 23 ，50%湿度 0.2 % 物理性能 体积熔流指数 ISO 1133 17 cm³/10min
模具收缩率 0.3/1.1 % 机械性能 屈服拉伸应力 ISO 527-2 120 MPa 拉伸弹性模量 ISO 527-2 7100 MPa
屈服伸长率 ISO 899-1 3 % 卡毕缺口冲击强度 23 ISO 179/1eU 8 KJ/m² 球压硬度 ISO 2039-1 180 MPa
弯曲强度 ISO 178 170 MPa 毕卡冲击强度 23 ISO 179/1eU 58 KJ/m² 电气性能 相对电弧径迹指数学/CTI
IEC 112 CT1300 损耗角 100Hz IEC 250 0.0015 体积电阻 IEC 93 1015 .cm 表面电阻 IEC 93 1013 导电率
DIN 52612 0.27 W/mk 比热容 1.6 J/gk 介电常数 100Hz IEC 250 3.7 热性能 最大使用温度 210 熔点 ISO 3146
220-225 热变形温度 1.86MPa ISO 75-2 205 燃烧性 UL 94 HB 线性热膨胀系数 DIN 53752 3-4 10-5/K
热变形温度 0.45MPa ISO 75-2 220 其它性能 饱和吸水率 23 DIN 53496 0.4 %