

# 巴陵化纤注塑级PA6 YH3400

产品名称	巴陵化纤注塑级PA6 YH3400
公司名称	上海金津贸易有限公司
价格	22500.00/吨
规格参数	牌号:YH3400 厂家(产地):巴陵化纤 用途级别:注塑级
公司地址	上海中山北路2299号107室
联系电话	086-02152908204 13916001492

## 产品详情

牌号 YH3400 厂家(产地) 巴陵化纤  
 用途级别 注塑级 产品名称 PA6

规格级别:	注塑级	外观颜色:	---		
用途概述:	适合于工业用丝, 包装膜及高强耐磨结构件等用途。				
备注说明:	特性: 高粘度				
性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	密度	---	gb 1033-86	1.157	g/cm <sup>3</sup>
	相对粘度	---	gb/t 1632-93	3.40 ± 0.03	---
	单体含量	---	色谱内标法	<0.3	%
	含水量	---	gb 6509-86	<0.07	%
机械性能	拉伸强度	---	gb 1040-92	64.6	mpa
	断裂伸长率	---	gb 1040-92	231.3	%
	弯曲强度	---	gb 9341-88	84.9	mpa
	弯曲模量	---	gb 9341-88	1992	mpa
	硬度	---	gb 9341-88	69.2	r
	缺口冲击强度	---	gb 9342-88	28.3	kJ/m <sup>2</sup>
	成型收缩率	---	gb/t 1043-93	1.42	%
电气性能	表面电阻	---	gb 1044-70	7.3*10 <sup>11</sup>	
	表面电阻率	---	gb 1044-70	6.0*10 <sup>13</sup>	
	体积电阻	---	gb 1044-70	2.7*10 <sup>13</sup>	
	体积电阻率	---	gb 1044-70	2.5*10 <sup>15</sup>	.cm
	介电损耗角正切	---	gb 1044-70	4.0*10 <sup>-2</sup>	---
	介电常数	---	gb 1044-70	1.5	---
热性能	热变形温度	---	---	75.0	
	熔点	---	---	219-225	