

# 广州骏宇超稳定环保湿摩擦牢度提升剂GZ951WD

产品名称	广州骏宇超稳定环保湿摩擦牢度提升剂GZ951WD
公司名称	清远市骏宇化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	番禺区市莲路石楼路段239号花城创意产业园
联系电话	15986380205

## 产品详情

### 超稳定环保湿摩擦牢度提升剂GZ951WD

#### 【产品简介】

不含甲醛及APEO，不含DMF，属于完全环保型产品。产品已通过欧盟REACH法规要求。使用环境极其稳定，对PH值没有任何要求，不会出现漂油分层情况。对各种织物和不同颜色的染料都有明显提升1-2级的作用。

#### 【产品特点】

1. 不会破坏染色织物的牢度；
2. 用于纤维素纤维活性染料染色后固色处理，具有优异的提高湿摩擦牢度效果，可提高1~2级，达到3级以上；
3. 对日光牢度无影响；
4. 属反应性产品，耐洗性好；
5. 织物手感柔软、对色光无影响；
6. 不含甲醛及APEO，属于环保型产品；
7. 使用方便，直接开稀使用，其溶液稳定性好，克服了普通湿摩擦牢度提升剂漂油的缺点；
8. 无需调整工作液的pH值，工作液无论透明还是浑浊，不影响湿摩擦效果。

## 【使用方法】

根据使用染料种类、浓度，被处理织物的种类、形态的不同，用法如下：

1.浸渍法：用量：GZ951WD：4~8%（o.w.f）（视色度深浅调整）；浴比：1：10~20

工艺：染色后色布（pH 7） 浸渍（温度：25 ，时间：20~30min） 烘干（100 ）

2.浸轧法：用量：GZ951WD：30~50g/L；

工艺：染色后色布（pH 7） 二浸二轧（温度：15~25 ，轧余率：70~80%） 烘干（100 ）

## 【主要成分】

特殊水性聚氨酯

## 【产品性状】

外观：浅黄色至黄色透明粘液

离子性：弱阳离子

pH 值：5.5 ± 1.0

溶解性：易分散于任何比例的冷水中

【包装与贮存】 125kg /桶，置于阴凉干燥处，密封保存，保质期6个月。

## 超稳定环保湿摩擦牢度提升剂GZ951WD

## 【产品简介】

不含甲醛及APEO，不含DMF，属于完全环保型产品。产品已通过欧盟REACH法规要求。使用环境极其稳定，对PH值没有任何要求，不会出现漂油分层情况。对各种织物和不同颜色的染料都有明显提升1-2级的作用。

## 【产品特点】

1. 不会破坏染色织物的牢度；
2. 用于纤维素纤维活性染料染色后固色处理，具有优异的提高湿摩擦牢度效果，可提高1~2级，达到3级以上；
3. 对日光牢度无影响；
4. 属反应性产品，耐洗性好；

5. 织物手感柔软、对色光无影响；
6. 不含甲醛及APEO，属于环保型产品；
7. 使用方便，直接开稀使用，其溶液稳定性好，克服了普通湿摩擦牢度提升剂漂油的缺点；
8. 无需调整工作液的pH值，工作液无论透明还是浑浊，不影响湿摩擦效果。

#### 【使用方法】

根据使用染料种类、浓度，被处理织物的种类、形态的不同，用法如下：

1. 浸渍法：用量：GZ951WD：4~8%（o.w.f）（视色度深浅调整）；浴比：1：10~20

工艺：染色后色布（pH 7） 浸渍（温度：25℃，时间：20~30min） 烘干（100℃）

2. 浸轧法：用量：GZ951WD：30~50g/L；

工艺：染色后色布（pH 7） 二浸二轧（温度：15~25℃，轧余率：70~80%） 烘干（100℃）

#### 【主要成分】

特殊水性聚氨酯

#### 【产品性状】

外观：浅黄色至黄色透明粘液

离子性：弱阳离子

pH 值：5.5±1.0

溶解性：易分散于任何比例的冷水中

【包装与贮存】 125kg /桶，置于阴凉干燥处，密封保存，保质期6个月。