

露骨料透水地坪施工工艺

产品名称	露骨料透水地坪施工工艺
公司名称	青岛杜美新科技科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杜美
公司地址	青岛重庆南路229号四方装饰城B区2-25
联系电话	0532-88983505 18053201200

产品详情

露骨料透水地坪

把真正的自然石作为骨料，使用特殊工艺把表面的水泥浆洗去，露出自然石本来的颜色的铺装。最适合还原自然石的本身风格、美丽景致的设计制作。在透水性的基础上，追加自然设计元素，在更广泛的领域使用。

露骨料透水地坪施工工艺：

- 1.搅拌：露骨料透水混凝土施工前，先准备拌合物，由于拌合物中水泥浆的稠度较大，且数量较少，宜采用强制式搅拌机，搅拌时间为5分钟以上。
- 2.浇筑：在浇筑之前，路基必须先用水湿润。由于露骨料透水混凝土拌合物比较干硬，将拌和好的透水地坪材料铺在路基上铺平即可。
- 3.振捣：在浇注过程中不宜强烈振捣或夯实。一般用平板振动器轻振铺平后的透水性混凝土混合料，但必须注意不能使用高频振捣器，否则他会使混凝土过于密实面减少.孔隙率，并影响透水效果。同时高频振捣器也会使水泥浆体从粗骨料表面离析出来，流入底部形成一个不透水层，使材料失去透水性。

4. 辊压：振捣以后，应进一步采用实心钢管或轻型压路机压实压平透水混凝土拌合料，考虑到拌合料的稠度和周围温度等条件，可能需要多次辊压，但应注意，在辊压前必须清理辊子，以防粘结骨料。

5. 养护：露骨料透水混凝土路面由于存在大量的孔洞，易失水，干燥很快，所以养护非常重要。尤其是早期养护，要注意避免地坪中水分大量蒸发。透水地坪的浇水养护时间为5至7天为宜。

露骨料透水地坪

是在透水地坪技术上的发展和改进，露骨料透水混凝土是由骨料、高标号水泥、掺合料、水性树脂、强化剂、稳定剂及水等拌制而成的一种多孔轻质混凝土，透水混凝土由粗骨料表面包覆一薄层浆料相互粘结而成孔穴均匀分部的蜂窝状结构，故具有透气、透水和重量轻的特点，露骨料透水地坪研究开发越来越受重视。