

美标原厂SAE1065弹簧钢带 弹簧钢板

产品名称	美标原厂SAE1065弹簧钢带 弹簧钢板
公司名称	东莞市德隆金属有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	碳:(C)0.62 ~ 0.70 锰:(Mn)0.50 ~ 0.80 镍:(Ni) 0.30
公司地址	东莞市长安镇乌沙社区蔡屋建材城D8-9号
联系电话	0769-88002185 13528672678

产品详情

SAE1065弹簧钢产品实拍图

SAE1065弹簧钢概述

ASTM 1065弹簧钢属于美国标准优特钢钢材，SAE1065mod弹簧钢主要用于制造弹簧、弹簧圈、各种垫圈、离合器以及制造一般机械中的轴、轧辊、偏心轴等。

材料：弹簧钢

牌号：SAE1065弹簧钢|ASTM1065弹簧钢

1065弹簧钢特性：

淀川钢铁SAE1065弹簧钢适当热处理或冷作硬化后具有较高强度与弹性。焊接性不好，易形成裂纹，不宜焊接，可切削性差，冷变形塑性低，淬透性不好，一般采用油淬，大截面件采用水淬油冷，或正火处理。其特点是在相同组态下其疲劳强度可与合金弹簧钢相当。 ASTM1065中高碳弹簧钢。该钢经热处理或冷作硬化后具有较高强度、硬度与弹性，冷变形塑性低，焊接性不好，一般采用油淬，大截面零件采用水淬油冷或正火处理进行硬化。

1065弹簧钢化学成分：

碳(C)0.62 ~ 0.70 锰(Mn)0.50 ~ 0.80 镍(Ni) 0.30 硅(Si)0.17 ~ 0.37 磷(P) 0.035 硫(S)
) 0.035 铬(Cr) 0.25 铜(Cu) 0.25

1065弹簧钢力学性能：

抗拉强度 b(MPa) 695, 屈服强度 s(MPa) 410, 伸长率 5(%) 10, 断面收缩率 (%)
30, 硬度HBS:未热处理 255; 退火钢 229,试样毛坯尺寸:25mm 1065弹簧钢热处理工艺
: 810 正火,淬火温度780-830 , 油或水冷却;回火温度400-600 。

1065弹簧钢典型应用举例：

1065弹簧钢主要用于制造弹簧、弹簧圈、各种垫圈、离合器以及制造一般机械中的轴、轧辊、偏心轴等。 进口高弹性弹簧钢带淀川制钢弹簧钢品种：弹簧钢板、弹簧钢带、弹簧钢线、弹簧钢卷料、弹簧钢丝、锰钢板、锰钢带、锰钢片、耐磨弹簧钢、折弯弹簧钢丝、耐高温弹簧钢、拉伸弹簧钢、高弹力弹簧钢、硬态弹簧钢、弹簧钢状态、全硬弹簧钢、1/2(半硬)弹簧钢、全软弹簧钢、弹簧钢带、合金弹簧钢、硬料弹簧钢、高弹性弹簧钢、不锈钢弹簧钢、Si-Mn弹簧钢日本住友弹簧钢、美国进口弹簧钢、德国撒斯特弹簧钢、进口日本琴钢线、美国芬可乐弹簧钢、日本住友弹簧钢、德国进口弹簧钢、淀川制钢高强度弹簧钢、进口弹簧钢圆棒、淀川制钢弹簧钢带材、弹簧钢板价格、淀川制钢高弹性弹簧钢片、发蓝弹簧钢带、淀川制钢全硬弹簧钢带、日本住友弹簧钢、弹簧钢薄板、弹簧钢板料、不锈钢弹簧钢带、65mn弹簧钢丝、回弹全硬弹簧钢、耐高温弹簧钢、淀川制钢直销弹簧钢卷料、弹簧钢丝生产厂家、汽车弹簧钢片、弹簧钢丝材料、软猛片

电话；15207695967