XG08钢板现货,XG08容器板执行标准

产品名称	XG08钢板现货,XG08容器板执行标准
公司名称	舞阳钢铁有限公司钢板现货部
价格	.00/个
规格参数	品牌:百城钢
公司地址	河南省平顶山舞钢市钢城花园1单元201
联系电话	0375-8207179 15703751711

产品详情

XG08锌锅用钢

钢种牌号有“ XG08 ”、“ WKS ”、“ WDT0b ”和德国进口钢板材料。其的特点是：材料的化学成分中C、Si、Mn、P、S含量较低，如C＜0.08,Si≤0.03，能有效地抗锌的腐蚀。 马经理：157-0375-1711 热镀锌时盛装锌液的容器称为镀锌锅。国内现有的热镀锌锅一般采用厚的08F或05F等优质低碳钢板焊接而成。但是，由于熔融的锌液对于钢铁材料有很强的腐蚀性，使得容器的使用寿命很短。一般来说，国产的热镀锌锅的使用寿命都在3个月～2年。

品名	材质	厚度	宽度	长度	重量	存放地	备注
容器板	XG08	8	2200	8000	1.105	舞钢	**1**
容器板	XG08	10	2200	8000	1.382	舞钢	**5**
容器板	XG08	22	2200	8000	3.040	舞钢	**7**
容器板	XG08	18	2200	8000	2.487	舞钢	**0**
容器板	XG08	8	2200	8000	1.105	舞钢	**3**
容器板	XG08	8	2200	8000	1.105	舞钢	**7**
容器板	XG08	12	2200	8000	1.658	舞钢	**5**
容器板	XG08	12	2200	8000	1.658	舞钢	**1**
容器板	XG08	12	2200	8000	1.658	舞钢	**7**
容器板	XG08	18	2200	8000	2.487	舞钢	**1**
容器板	XG08	12	2200	8000	1.658	舞钢	**1**
容器板	XG08	12	2200	8000	1.658	舞钢	现货
容器板	XG08	14	2200	12000	2.901	舞钢	现货
容器板	XG08	18	2200	8000	2.487	舞钢	现货
容器板	XG08	14	2200	8000	1.934	舞钢	现货
容器板	XG08	14	2200	8000	1.934	舞钢	现货
容器板	XG08	20	2200	8000	2.763	舞钢	现货
容器板	XG08	20	2200	8000	2.763	舞钢	现货
容器板	XG08	20	2200	8000	2.763	舞钢	现货
容器板	XG08	14	2200	8000	1.934	舞钢	现货

容器板	XG08	14	2200	8000	1.934	舞钢	现货
容器板	XG08	32	2200	8000	4.421	舞钢	现货
容器板	XG08	32	2200	8000	4.421	舞钢	现货
容器板	XG08	14	2200	8000	1.934	舞钢	现货

XG08钢化学成分：

元素	C	Cr	Mn	P	Si	Cu	Ni
含量	＜0.08	≤0.10	0.25-0.50	≤0.035	≤0.03	≤0.20	≤0.30

锌锅：储存生产所需的锌液。锌锅的熔锌量200吨。通过对锌液成分的控制，可提产品高外观质量、机械加工性能及消除一些因锌液成份控制不当造成的产品缺陷 沸腾钢为脱氧不完全的钢。浇注时钢液在钢锭模内产生沸腾现象（气体逸出），

这类钢的特点是钢中含硅量很低，通常注成不带保温帽的上小下大的钢锭。 钢带中各元素对镀锌的影响： 1，碳：含碳量愈高，铁——锌扩散反应愈强烈，铁损失愈大，合金层增厚粘附性变坏。一般用0.05~0.15的低碳钢。 2，硅：硅含量高会使合金层增厚，形成灰色镀层，影响粘附力。一般硅含量小于0.07%的沸腾钢和铝镇静钢作镀锌基板。 3，铜：钢基中铜可减慢酸洗速度，但对热镀锌无坏的影响，同时可提高耐腐蚀性，当制造特殊用途的耐腐蚀镀锌板时，往往选用含铜量为0.2~0.3%的钢种

公司主营各种：NM360钢板，NM400钢板，NM450钢板，NM500钢板，42CrMo合金钢，35crmo合金钢，40cr合金钢，1cr5mo合金钢，我们将始终坚持“开拓国际市场，信誉就是效益”的经营理念，凭借思想统一、团结拼搏、业务熟练、对客户高度负责的团队力量，与广大客户携手共进，合作双赢，一起迎接明天的辉煌！

联系人：马强

电话：15703751711 Q Q：59453707网址：www.wgxhw.com.cn邮箱：15703751711@163.com地址：河南省舞钢市钢城花园1号楼