YF-851密封膏、双组份聚氨脂密封胶、防水材料

产品名称	YF-851密封膏、双组份聚氨脂密封胶、防水材料
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:益丰科技 规格:25kg/桶 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村村东砖
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

产品详情

YFKJ-5258

衡水益丰科技有限公司

地址： 衡水市人民西路开发区

联系人：付经理

手机：13785855258（微信同号）

低模量双组份聚氨酯建筑密封胶

1. 低模量双组份聚氨酯建筑密封胶
组成，聚氨酯密封膏属双组分反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为无色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，按使用要求可有非下垂型和自流平型。主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。

2. 聚氨脂密封膏技术指标 执行标准：JC482—1992

测试项目		性能指标
外观	A组	无色或浅黄色液体
	B组	黑色膏状体或液体
试用期，h		≥3
密度		≥1.5
表干时间，h		≥48
恢复率，%		≥100
低温柔性（℃）		-30

流变性	下垂度（N）型	≤2mm
拉伸粘接性	最大拉伸强度，MPa	≥0.200
	最大拉伸率，%	≥200

3. 低模量双组份聚氨酯建筑密封胶施工方法

1） 基层处理：用钢丝刷、棉纱等工具清理基层的浮浆皮、尘土等，若有油污需用有机溶剂擦洗干净，嵌填前保持基层表面干燥、洁净。

2） 填塞衬垫材料：缝腔内要求填充作为衬垫材料的泡漠塑料，以保证嵌填尺寸满足设计要求

3） 嵌填聚氨酯密封膏
：按产品A：B=1：1.5的比例，充分混合均匀后，加入嵌缝枪或用腻子刀自下而上，或由前到后进行嵌填；嵌填要求饱满，尽量防止气泡及孔洞的形成；嵌填完成后，要在密封膏表干前，用腻子刀刮出平面或弧面并将多余的密封材料刮去。

4） 为了得到更好的界面粘接效果，可以使用适当的底涂剂。

4. 低模量双组份聚氨酯建筑密封胶施工注意事项

1） 适用期：双组分密封膏甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对密封膏的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5℃～35℃为宜。

2） 使用时，密封材料的宽深比例要适当。

3） 低模量 双组份聚氨酯建筑密封胶
存时要避免阳光直射，宜放在阴凉干燥处，远离火源；特别要注意包装桶密封完好，有效期一年。