

P355GH正火供应,P355GH出口厂家直销

产品名称	P355GH正火供应,P355GH出口厂家直销
公司名称	舞阳钢铁有限公司钢板现货部
价格	.00/个
规格参数	品牌:百城钢
公司地址	河南省平顶山舞钢市钢城花园1单元201
联系电话	0375-8207179 15703751711

产品详情

P355GH属于[中压锅炉](#)用钢板。是欧洲[压力容器](#)用钢板的一种，[执行标准](#)是EN10028（欧洲压力容器用钢板标准）。

欧标EN10028-2用于制造容器设备的高温性能钢板。[抗拉强度](#)Rm360-630MPa，[屈服强度](#)ReH：235-355MPa，[伸长率](#)最小20-24%，最小冲击KVJ °C -20 °C --27J，0 °C --34J，+20 °C --40J：欧洲标准EN10028-2:2003产品厚度达8-260mm.状态：+N[正火](#)，+NT正火加回火，+QT[淬火](#)加回火。

验收试验必须考虑到零件在制作过程中所经受的全部热处理。如果承包商不要要求采用M122的规定，则验收试验必须符合本节的要求。在此情况下，不必进行交货状态的试验，但试料必须单独地在试验室炉中进行模拟消除应力热处理。有关热处理工况的规定必须遵循M151的要求。取样条件、试验方法和试验结果的规定值与只经交货热处理的试料相同。

300 时的最低抗拉强度规定值如下：

对于[P235GH](#) 钢：324MPa；

对于[P265GH](#) 钢：369MPa；

对于[P295GH](#) 钢：423MPa；

对于[P355GH](#) 钢：459MPa。

高温拉伸试验的断后延伸率作为参考资料记录。冲击试验在—20 和—40 的断裂吸收能应符合附件中表I的要求。 § 8.6 必须按AFNOR 标准NF A04—305 进行超声波检验：——对于1级设备用钢板：必须按照该标准中扫描图C 级准则，只对厚度 最小为12mm 的零件进行检验。另外，正如该标准5.2.2 中所述，必须在焊接区进行一个与在钢板边缘上所 进行的相同的试验。

——对于2级设备用钢板：按照该标准图和B级准则，只对厚度最小为30mm的零件进行检验。

对于3级设备用钢板：不要求作超声波检验。§ 9.1对1级和2级设备用钢板，不论交货前的零件状况如何，

供货商在每一项试验后必须建立以下相应的报告：

- 浇包分析和制品分析的化学成分单；
- 热处理（包括重新热处理）记录卡；
- 力学性能试验报告；
- 无损检验报告；
- 尺寸检验单；这些报告必须包括：
 - 炉次号和零件编号；
 - 供货商识别标志；
 - 订货单号；
 - 如有必要，检查机构的名称；
 - 各种试验和复试结果，及其相应的规定值。

9.2 当在设备**技术规格书**有规定时，必须进行如下附加试验：1) 成品成分分析；2) 300 温度下的拉伸试验；3) 室温条件下的弯曲试验；4) —20 或—40 温度下的冲击试验。

9.3 1) 成品化学分析：仅1级和2级设备用钢板须进行本项分析。
2) 高温拉伸试验仅在设备技术规格书或其它合同文件中有规定时进行。试验温度应在设备技术规格书中规定。对于1级钢板，检验应系统地进行。3) 弯曲试验应系统地进行。
4) —20 或—40 温度下的冲击试验仅在设备技术规格书或其它合同文件中有规定时进行。

9.4 此外，试样中心线已热处理端部的距离至少等于钢板厚度。
1) 冲击试样的中心线必须垂直于终轧方向。试样切口槽底母线必须垂直于轧制表面。

按照NF EN 10028—1规定的KV试样的取样说明更改如下：

对于1、2和3级设备用钢板，0，—20 和—40 冲击试验的KV试样的取样要求规定如下：

- 对于厚度小于等于30mm的钢板，取样部位接近轧制表面，
- 对于厚度大于30mm的钢板，3个试样在邻近轧制表面处截取，另3个试样规定如下：
 - 厚度31~50mm时：成品厚度的中心；
 - 厚度51~80mm时：成品厚度的三分之一处；
 - 厚度超过80mm时：成品厚度的四分之一处。

2) 对于弯曲试验，试样的尺寸应符合NF A03—157 的规定。试样厚度通常为钢板厚度尺寸。但是当钢板厚度超过30mm 时，试样可以减薄到30mm。在这种情况下，加工在钢板的一个轧制面进行，保持另一个轧制面作为弯曲试验的外表面。弯曲试验在两个平行辊座上进行，芯棒直径或补偿片厚度按钢种和试样厚度“a”（单位：mm）在附表2 中给出。弯曲的外表面应无裂纹，撕裂或起泡。 § 9.5 试验项目和使用的试验方法必须符合MC1000 的规定。弯曲试验应按NF A03—157 标准要求进行。

品名	材质	厚度	宽度	长度	重量	存放地	备注
容器板	P355GH	20	2200	12000	4.238	舞阳钢铁	正火1级
容器板	P355GH	20	2200	12000	4.238	舞阳钢铁	正火1级
容器板	P355GH	22	2200	10500	4.071	舞阳钢铁	正火1级
容器板	P355GH	22	2200	12000	4.653	舞阳钢铁	正火1级
容器板	P355GH	24	2200	10000	4.223	舞阳钢铁	正火1级
容器板	P355GH	24	2200	10000	4.223	舞阳钢铁	正火1级
容器板	P355GH	24	2200	12000	5.067	舞阳钢铁	正火1级
容器板	P355GH	24	2200	12000	5.067	舞阳钢铁	正火1级
容器板	P355GH	25	2200	12000	5.274	舞阳钢铁	正火1级
容器板	P355GH	25	2200	12000	5.274	舞阳钢铁	正火1级
容器板	P355GH	26	2200	8550	3.913	舞阳钢铁	正火1级
容器板	P355GH	26	2200	8430	3.858	舞阳钢铁	正火1级
容器板	P355GH	28	2200	10000	4.922	舞阳钢铁	正火1级
容器板	P355GH	28	2200	10000	4.922	舞阳钢铁	正火1级

为重大项目提供优质钢材，每一块13CrMo4-5钢板，为中国。

公司主营各种：NM360钢板，NM400钢板，NM450钢板，NM500钢板，42CrMo合金钢，35crmo合金钢，40cr合金钢，1cr5mo合金钢，我们将始终坚持“开拓国际市场，信誉就是效益”的经营理念，凭借思想统一、团结拼搏、业务熟练、对客户高度负责的团队力量，与广大客户携手共进，合作双赢，一起迎接明天的辉煌！

联系人：马强

电话：15703751711 Q Q:

59453707网址：www.wgxhw.com.cn 邮箱：15703751711@163.com 地址：河南省舞钢市钢城花园1号楼