

# 福州神工外墙柔性腻子粉厂家

产品名称	福州神工外墙柔性腻子粉厂家
公司名称	福州神工建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:神工 产地:福州 规格:25KG
公司地址	福建省福州市仓山区建新镇金山大道618号金山 工业区桔园洲园67号楼4层B区26室
联系电话	86-0591-83151996 13328219633

## 产品详情

### 外墙柔性腻子（液料）施工使用方法

- 1、本产品适用于以混凝土为基体的外墙面、阳台、吊顶等，对抗裂要求较高的涂装工程腻子批刮施工。
- 2、油性基面、油性物质脱模的混凝土基面或光滑的混凝土基面，应用“神工”界面处理剂作界面处理后，再批刮本品。
- 3、施工的基体表面应坚实可靠，空鼓应处理后批刮；表面浮灰应清除干净；表面浮灰、装饰物（层）应清除干净。
- 4、本品为双组分产品，应与粉料配合使用。使用时，按液料与粉料约1:2.6重量比进行配比使用。禁止掺杂其他物质。
- 5、用机械搅拌器充分搅拌成浆，静置5分钟后再次搅拌，确保浆体无颗粒结块后使用。

- 6、每遍腻子表干后（约5-8小时，视气候而定）进行下遍批刮。
- 7、本产品每遍批刮厚度以1毫米左右为宜，禁止一遍批刮太厚，
- 8、表干后进行打磨。为提高打磨效率和打磨效果，建议使用专用机械打磨机打磨。
- 9、打磨后清扫表面粉尘并充分进行水保养，再进行后续涂料刷涂工序。
- 10、每遍批刮参考用量：以平均厚度1毫米计，约为1.2公斤。
- 11、本产品搅拌成浆后，请在4小时内使用完毕。否则会凝固结块。结块的产品禁止二次使用。
- 12、禁止在雨天施工。施工后二日内应避免强雨水冲刷。
- 13、应在4 -38 环境温度下施工。
- 14、所有施工工艺及过程应符合《建筑腻子施工及验收规程》规定。