

## 硅酸铝针刺毯保温，耐高温，隔热，

产品名称	硅酸铝针刺毯保温，耐高温，隔热，
公司名称	廊坊富美达保温工程有限公司
价格	200.00/立方
规格参数	规格:3600*630
公司地址	大城县十王堂村
联系电话	86-0316-5738883 15128437948

## 产品详情

销售一部：冯晓凤经理（女士）0316—5738883/15128437948/18733666321 销售二部：刘立群经理（女士）0316—5738886/18733668567 销售三部：臧燕超经理（先生）0316—5738885/18630678166

### 硅酸铝针刺毯

品种类别 标准型硅酸铝针刺毯 高纯型硅酸铝针刺毯 高铝型硅酸铝针刺毯

含锆型硅酸铝针刺毯<生产工艺 采用先进的CWCN设备,双面针刺毯流水线,其设备与生产工艺均处在领先水平。各种硅酸铝纤维针刺毯,采用不同材质的原料(如焦宝石、SiO<sub>2</sub>、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、锆英砂等混配)所成纤维经沉降针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。质地均匀,表面平整,具有优良的抗拉强度,因硅酸铝针刺毯本身不含粘结剂,所以大大提高了耐热程度。应用 电力锅炉、气轮机及核电隔热。 化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬 高温管道,异型管道、工业窑炉壁衬。焊接件消除应力的隔热。异型金属铸件消除应力的隔热。窑炉炉门的顶盖隔热。

工作温度( )	1000	1100	1200	1350
颜色	洁白	洁白	洁白	洁白
密度(kg/m <sup>3</sup> )	96-128	96-128	128-160	128-160
线收缩(%) (保温24小时), 密度(128kg/m <sup>3</sup> )	-3(1000 )	-3(1100 )	-3(1200 )	-3(1350 )
导热系数(W/m.k)	0.09(400 °C)	0.09(400 °C)	0.12(600 °C)	0.12(800 °C)
体积密度(128kg/m <sup>3</sup> )	0.16(800 °C)	0.16(800 °C)	0.20(1000 °C)	0.20(1000 °C)
抗拉强度(MPa)	0.04	0.04	0.04	0.04
化学组	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	46	47-49	52-55
				39-40

成 (%)	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +SiO <sub>2</sub>	97	99	99	-
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +SiO <sub>2</sub> +ZrO <sub>2</sub>	-	-	-	99
	ZrO <sub>2</sub>	-	-	-	15-17
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	< 1.0	0.2	0.2	0.2
	Na <sub>2</sub> +K <sub>2</sub> O	0.5	0.2	0.2	0.2