

隔热防火，炉内耐高温，罐体保温硅酸铝针刺毯

产品名称	隔热防火，炉内耐高温，罐体保温硅酸铝针刺毯
公司名称	廊坊富美达保温工程有限公司
价格	200.00/立方
规格参数	规格:3600*630
公司地址	大城县十王堂村
联系电话	86-0316-5738883 15128437948

产品详情

销售一部：冯晓凤经理（女士）0316—5738883/15128437948/18733666321 销售二部：刘立群经理（女士）0316—5738886/18733668567 销售三部：臧燕超经理（先生）0316—5738885/18630678166

硅酸铝针刺毯

品种类别 标准型硅酸铝针刺毯 高纯型硅酸铝针刺毯 高铝型硅酸铝针刺毯

含锆型硅酸铝针刺毯<生产工艺 采用先进的CWCN设备,双面针刺毯流水线,其设备与生产工艺均处在领先水平。各种硅酸铝纤维针刺毯，采用不同材质的原料（如焦宝石、SiO₂、Al₂O₃、锆英砂等混配)所成纤维经沉降针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。质地均匀，表面平整，具有优良的抗拉强度，因硅酸铝针刺毯本身不含粘结剂，所以大大提高了耐热程度。应用 电力锅炉、气轮机及核电隔热。 化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬 高温管道，异型管道、工业窑炉壁衬。焊接件消除应力的隔热。异型金属铸件消除应力的隔热。窑炉炉门的顶盖隔热。

工作温度 ()	1000	1100	1200	1350
颜色	洁白	洁白	洁白	洁白
密度 (kg/m ³)	96-128	96-128	128-160	128-160
线收缩 (%) (保温24小时), 密度 -3(1000)		-3(1100)	-3(1200)	-3(1350)
(128kg/m ³)				
导热系数 (W/m.k)体积密度 (128k	0.09 (400 ° C)0.1	0.09 (400 ° C)0.1	0.12 (600 ° C)0.2	0.12 (800 ° C)0.2
g/m ³)	6 (800 ° C)0.20 (6 (800 ° C)0.20 (0 (1000 ° C)	1000 ° C)	0 (1000 ° C)	0 (1000 ° C)
抗拉强度 (MPa)	0.04	0.04	0.04	0.04
化	Al ₂ O ₃	46	47-49	52-55
				39-40

学组

成

(%)

Al ₂ O ₃ +SiO ₂	97	99	99	-
Al ₂ O ₃ +SiO ₂ +ZrO ₂	-	-	-	99
ZrO ₂	-	-	-	15-17
Fe ₂ O ₃	< 1.0	0.2	0.2	0.2
Na ₂ +K ₂ O	0.5	0.2	0.2	0.2