

中山橡胶止水带外贴止水带厂家直销

产品名称	中山橡胶止水带外贴止水带厂家直销
公司名称	广州市百达利丰防水有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:利丰 规格:300*8 重量:40
公司地址	广州市天河区广州大道北649号
联系电话	020-87248809 15622317690

产品详情

橡胶止水带的种类：按材质可分为：天然橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、三元乙丙橡胶止水带。按型号可分为：CB型橡胶止水带（埋入式中间有孔型）；CP型橡胶止水带（埋入式中间无孔型）；EB型橡胶止水带（外贴式中间有孔型）；EP型橡胶止水带（外贴式中间无孔型）。按使用情况可分为：中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带(外贴式橡胶止水带)、钢边橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水带、平板式止水带。橡胶止水带的使用温度：温度使用范围-45 -

+60 。当温度超过+70 ，以及强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用该产品。

橡胶止水带常用规格：

常用宽度（mm）：230、250、270、280、290、395、300、350、400等。特殊规格可定做。

常用厚度（mm）：6、7、8、10mm等。包装：20m/卷、30m/卷。也可根据客户要求定做。

橡胶止水带的应用：

主要用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面及其它建筑物和构筑物的施工缝及变形缝防水。

橡胶止水带的物理性能：序号 项目 指标 B S J1

邵尔A硬度（度） 60±5 60±5 60±5 2 拉伸强度（MPa） 15

12 10 3 扯断伸长率（%） 380 380 300 4 压缩永久变形

70 ×24h（%）? 35 35 35 23 ×168h（%） 20 20

20 5 撕裂强度?21?（KN/m）? 30 25 25 6 脆性温度（ ）

-45 -40 -40 7 热空气老化31 70 ×168h 邵尔A硬度（度） +8

+8 -- 拉伸强度（MPa） 12 10

扯断伸长率（%） 300 300 100 ×168h

邵尔A硬度（度） -- -- +8 拉伸强度（MPa）?

9 扯断伸长率（%） 250 8

臭氧老化50pphm：20%，48h 2级 2级 0级 注：若有其他特殊需要时，可由供需双方

协议适当增加检验项目，如根据用户需求酌情考核霉菌试验，但其防霉性能应等于或高于2级。