正品新劲佩丽得P-688钻石清漆套装

产品名称	正品新劲佩丽得P-688钻石清漆套装
公司名称	深圳市宝安区新立彩汽车用品厂
价格	280.00/套
规格参数	新劲佩丽得:光油 佩丽得P-688钻石清漆:清漆 中国:阿克苏
公司地址	深圳市宝安区西乡街道臣田工业区27栋302
联系电话	020 - 29838108 13711602720

产品详情

产品说明：

佩丽得钻石清漆套装，该产品具有施工性能好，硬度高，光泽度高，保光性能优异，漆膜综合性能好，性价比优。

产品及配套

佩丽得钻石清漆套装：P-688套装

产品：

配套固化剂： 看快干，标准，慢干

佩丽得通用稀释剂

化学原料：

P-688套装清漆：丙烯酸树脂及助剂

配套固化剂： 聚异氰酸酯树脂

通用稀释剂： 有机溶剂混合液

使用表面：

正确喷涂并闪干后的佩丽得底色漆或完全干固烦人佩丽得双组份面漆表面

混合比例：

2体积：P-688清漆套装

1体积：配套固化剂

10%体积：通用稀释剂

使用调漆尺在平行容器中混合并在使用前充分搅拌

喷涂粘度：

	涂-4杯 15-17秒
使用时限：	4小时与20°C时
喷枪，喷嘴工作压力：	喷枪： 喷嘴（毫米）： 工作压力（巴）： 重力 1.2-1.5 3-4巴 吸力 1.4-1.6 3-4巴 HVLP重力 1.3-1.6 0.7巴 HVLP吸力 1.5-1.7 0.7巴
喷涂工艺：	喷涂2-3层，确保每层之间指触干燥。通常需时5-10分钟（受产品混合情况和施工条件影响）
漆膜厚度：	40-60微米
原料用量：	理论值：5-7平方米/升 注：实际的用量取决于很多因因素，如工件外形，表面粗糙度，喷涂方法和喷涂环境等。
干固时间：	双组份固化剂 20°C 35°C 60°C 不粘尘 18分钟 10分钟 即刻 不粘手 3.5小时 25分钟 12分钟 可装配 24小时 12小时 50分钟 可抛光 28小时 8小时 60分钟
包装：	5L+2.5L+0.8L/套 ; 3套/箱
保存期：	P-688清漆套装： 未开罐常温下2年 配套固化剂 未开罐常温下1年 通用稀释剂 未开罐常温下2年