

PAD-A 固化剂

产品名称	PAD-A 固化剂
公司名称	东莞市武藏印刷器材有限公司
价格	.00/KG
规格参数	武藏:武藏 PAD-A 固化剂:PAD-A 固化剂 日本:日本
公司地址	东莞市大岭山镇南一路261号
联系电话	13689508270

产品详情

产品说明

PAD-A 固化剂前言PAD-A固化剂是弊公司硬化剂中硬化速度最快的产品，没有黄变性。用途双组份反应型油墨的硬化剂。提高挥发干燥型油墨的附着性与涂膜物性。特长反应速度快，在低温下硬化。涂膜硬度更高。使用方法在100份油墨之中添加7~10份的PAD-A固化剂并充分搅拌。(标准量为10份)添加指定的稀释溶剂，再次充分搅拌后印刷。

硬化时间25℃：2-3天90℃：90分钟100℃：30分钟120℃：15分钟适用时间25℃：2至5小时注意事项硬化剂的添加量过多的话，涂膜的物性与附着性会提高，遮蔽性与柔软性相反会降低。硬化温度高一些的话，皮膜的物性会提高。在可能的范围内，硬化的温度尽量设定的高一些。最佳硬化时间因调入油墨的种类以及对物性的要求的不同有所标化。事前务必进行确认试验。超过适用时间之后，油墨尚具有流动性，可进行印刷。但是硬化后的皮膜性能与光泽会下降。所以请尽量避免使用。

如果印刷物用于室外使用时，使用PAD-A固化剂的话，随着时间的推移皮膜的光泽将逐渐消失。请使用PU MS固化剂解决此问题。硬化剂会因湿气单自硬化。请开封后，尽量在当天以内使用完。另外，虽然硬化剂的使用期间大体是「制造后一年」，但是这指未开封时的期间。

使用之际，请参考产品的化学品安全技术使用书(M)SDS。

使用前，请先做测试印刷确认油墨性能。

包装100g金属罐。