

广西孔道压浆料销售厂家

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 广西孔道压浆料销售厂家 |
| 公司名称 | 南宁市企芳新盛科技有限公司 |
| 价格 | 1200.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南宁市西乡塘区科园大道31号财智时代公寓A-712号 |
| 联系电话 | 18978180834 |

产品详情

广西孔道压浆料销售厂家

预应力孔道压浆料

产品介绍

预应力孔道压浆料是由高标号优质硅酸盐水泥以及多种无机功能材料和有机材料复合而成,它无毒,不可燃,且不含氯化物或其他腐蚀性成分;具有高效减水、增强、保塑、微膨胀、降低泌水等多重功效。其能应用于大型公路、铁路、桥梁的后张法预应力桥梁孔道之中的压浆施工。

一个朋友在机关单位做临时工,单位要求她写反腐倡廉的材料,她想起那些有钱有权的同事,提笔就写:“反腐倡廉,他们腐败,我廉洁。”

产品用途

铁路桥梁、公路桥梁、核电站等大型工程后张法施工预应力孔道灌浆;设备基础、锚杆、轨道道钉等构件锚固以及混凝土疏松、孔洞等缺陷修补。

产品特点

- 1) 低水胶比,水胶比仅为0.26~0.28。
- 2) 超高强流动性,浆体的出机后初始流动度在10~17s之间,30min后流动度20s以内,60min后流动度仍保持在25s以内。

- 3) 无泌水,无沉淀,浆体均质性好,高稳定性,浆体3h自由泌水率和4h钢丝间泌水率均为0。
- 4) 微膨胀性能,不收缩,3h膨胀率为0~2%,24h膨胀率控制0~2%。
- 5) 高强度和高粘结力,早强高强,1d抗压强度 30Mpa,28d抗压强度 50Mpa。
- 6) 抗渗力好,保护预应力钢绞线不锈蚀
- 7) 使用方便,只要现场加水搅拌就可以灌注。

产品技术指标

实验检测数据:(检验依据:JTG/T F50-2001《公路桥涵施工技术范围》)

- 使用方法:1) 使用前进行试配以确定最佳水的配比,推荐掺量为水胶比0.26-0.28。施工方法
- 2) 搅拌:应采用高速机械搅拌机搅拌。
 - 3) 浇筑:在搅拌后尽快浇筑,应采取通常的浇筑或泵送方法,以确保浇筑连续不断。
 - 4) 养护:浇筑过的区域如果是曝露的,应使用养护材料进行养护或用湿麻袋养护。
 - 5) 清洁:用水清洁所有施工工具和设备。
 - 6) 保护措施:施工过程中要戴保护手套和护目镜。

施工搅拌工艺

拌制预应力管道压浆料建议加水量为26%—28%,首选在搅拌机中加入实际合水80—90%,开动搅拌机,均匀加入全部粉料,搅拌2min,然后加入剩下的10—20%的拌合水搅拌均匀

压浆工艺:

准备压浆时,开启压浆泵,当排出的浆体流动度和搅拌罐中的流动度一致时,可以开始压浆。压浆最大压力一般不宜超过0.6MPa。压浆应达到管道另一端饱满和出浆,并应达到排气与规定流动相让管道内水—浆悬浮液自由地从出口端口流出,再次泵浆,直到出口端有匀质浆体流出。压浆后应根据出浆的密实情况决定是否补灌,必须使压浆孔完全密实。压浆及压浆后3d内,梁体及环境温度不得低于5摄氏度,浆体温度在5度到30度之间,否则应采取措施以及满足要求。高温条件下(35度以上)不宜施工。禁止在施工过程中由于流动度不够额外加水。

包装运输

- 1,本品为牛皮腹膜纸袋包装,包装规格为35公斤/袋。
- 2,储存在阴凉干燥处,避免日晒,储存期3个月。超出储存期须复检合格后方可使用。
- 3,若不慎误食或溅入眼睛,请立即就医。

世界上没有任何悬崖,没有任何高塔,是一个有两只脚的人所不能攀登上去的;同样地,在世界上没有这

样的科学高峰，是人类所不能达到的。