

钢纸原纸红钢纸

产品名称	钢纸原纸红钢纸
公司名称	东莞市铠峰实业有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇石碣上一村五巷4号1楼
联系电话	15818268103 18903035797

产品详情

钢纸以优质棉浆为原料，运用现代独特的造纸工艺和先进的造纸设备精造而成，根据不同的用途制成不同的厚度，纸质坚硬，具有很高的介电强度和弹性、抗油性、耐磨性、耐腐蚀性、耐热性、机械强度、绝缘性能和机械加工成型性能。加工制品耐久、质轻且美观。钢纸可切削、钻孔、压碾、冲压、刨平、弯曲、碾磨等，用于电器隔热、耐高温绝缘，主要用于制造电焊面罩、各种机动器械的耐高温垫片、各种家用电器的隔热绝缘体、各种抛光用的砂轮片基体，电器行业可制取各种电器转子用槽楔、绝缘垫片、零件、防护层，制作手提箱、门拉手、帽檐儿、旅游鞋垫等，制鞋生产

钢纸绝缘钢纸采用棉、木混合浆的钢纸原纸经氯化锌特殊工艺处理而成，纸张的紧度高、抗张强度高、平整性较好，表面细腻光滑，不掉色，无色差，吸水性低，且不易返潮，耐候性、耐热性和耐光性能较高。

指标钢纸原纸定量(g/m)70-120横向定量差(g) 3紧度(g/cm³)
0.55吸水性(mm/10min)40-55尘埃度0.5mm²-2.0mm² (个 /m²) 400尘埃度2.0mm²-3.0mm² (个 /m²)
10尘埃度3.0 mm² 以上 (个 /m²)不许有纵向裂断长(km)3.20横向裂断长(km)2.10灰份(%) 1.0水份(%) 6

指标研磨钢纸绝缘钢纸厚度(mm)0.4-3.00.4-3.0厚度误差(%) ± 5 ± 5密度(g/cm³)1.20-1.351.15-1.30层间剥离
强度(N/m) 300 200扭曲强度正常正常击穿电压强度 0.4-0.9mm(KV) 7.0 7.0击穿电压强度
1.0-3.0mm(KV) 5.0 5.0纵向抗张强度(KN/cm²) 8.5 8.0横向抗张强度(KN/cm²) 4.5
4.0纵向伸长率(%) 10 10横向伸长率(%) 12 12吸水率0.4-0.9mm(%) 75
75吸水率1.0-3.0mm(%) 65 65Zncl₂含量(%) 0.20 0.20灰份(%) 2.5 2.5水份(%)6-106-10