

PCABSCM6140非氯化非溴化FR阻燃填充

产品名称	PCABSCM6140非氯化非溴化FR阻燃填充
公司名称	佛山市传德新材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	拉伸:660 弯曲:1010 密度:1.25
公司地址	佛山市顺德区大良凤山中路12号首层商场B (D区091号铺)
联系电话	15118619812

产品详情

佛山市传德新材料有限公司是一家专业塑胶原料贸易商，代理世界各知名品牌产品，如宝理、旭化成、出光、东丽、阿科玛、科思创、朗盛、宇部、首诺、帝人、杜邦、拜耳、GE、三菱、EMS、DSM、DOW、BASF、DOMO等等各大世界知名品牌材料。经营品种涵括PC,PC/ABS,PA6, PA66,PA46,PA6T,PA9T,PPA,PPS,LCP,SPS,PEI,PES,PPSU,PEEK,TPE,TPU等全系列工程塑料。

多年来我司一直致力于为国内外厂商提供各种高性能的工程塑料，我们所承担的角色，绝不单纯是一家原料供应商，我们从设计、选材、开模、注塑成型到成品，在不同阶段以不同的方式提供解决方案，例如产品部件设计、详细的物料特性介绍、开模建议、模流分析、试模报告、技术交流、提供二次加工技术资料等。我们的目标，是通过整合各种资源，为客户提供一站式工程塑料解决方案，务求为客户节省时间和成本。

我们的宗旨是为客户提供快速的解决方案

拉伸应力, I型, 50mm / min	660	千克力/平方厘米	ASTM D 638
拉伸应力, 型号I, 5 mm / min	660	千克力/平方厘米	ASTM D 638
拉伸应力, brk, I型, 5 mm / min	500	千克力/平方厘米	ASTM D 638
拉伸应变, 类型I, 5 mm / min	4	%	ASTM D 638
拉伸应变, brk, I型, 5 mm / min	100	%	ASTM D 638
拉伸模量, 5 mm / min	35600	千克力/平方厘米	ASTM D 638
弯曲应力, yld, 1.3 mm /	1010	千克力/平方厘米	ASTM D 790

min , 50 mm跨度 弯曲模量 , 1.3 mm /	33600	千克力/平方厘米	ASTM D 790
min , 50 mm跨度 拉伸应力 , 断裂 , 5mm /	50	兆帕	ISO 527
min 拉伸应变 , 屈服 , 5mm /	3.5	%	ISO 527
min 拉伸应变 , 断裂 , 50mm /	15	%	ISO 527
min 拉伸模量 , 1 mm / min	3200	兆帕	ISO 527
弯曲应力 , 屈服 , 2mm /	97	兆帕	ISO 178
min 弯曲模量 , 2 mm / min	3450	兆帕	ISO 178
IMPACT	值	单元	标准
Izod冲击 , 切口 , 23 ° C	20	厘米千克力/厘米	ASTM D 256
Izod冲击 , 切口 , -30 ° C	8	厘米千克力/厘米	ASTM D 256
仪表冲击总能量 , 23 ° C	509	厘米-KGF	ASTM D 3763
悬臂梁冲击 , 切口80 * 10 * 3 + 23 ° C	10	千焦/平方米	ISO 180 / 1A
悬臂梁冲击 , 切口80 * 10 * 3 -30 ° C	五	千焦/平方米	ISO 180 / 1A
夏比23 ° C , V形槽口Edge w 80 * 10 * 3 sp = 62mm	10	千焦/平方米	ISO 179 / 1eA
夏比-30 ° C , V形槽口Edg ew 80 * 10 * 3 sp = 62mm	五	千焦/平方米	ISO 179 / 1eA
热	值	单元	标准
维卡软化温度 , B / 50	91	C	ASTM D 1525
HDT , 1.82MPa , 3.2mm , 未退火	83	C	ASTM D 648
HDT , 0.45MPa , 6.4mm , 未退火	97	C	ASTM D 648
HDT , 1.82MPa , 6.4mm , 未退火	89	C	ASTM D 648
CTE , -40 ° C至40 ° C , 流量	5.5E-05	1 /	ASTM E 831
CTE , -40 ° C至40 ° C , xf low	6.电子-05	1 /	ASTM E 831
CTE , -40 ° C至40 ° C , 流量	5.5E-05	1 /	ISO 11359-2
CTE , -40 ° C至40 ° C , xf low	6.电子-05	1 /	ISO 11359-2
球压试验 , 75 ° C +/- 2 ° C	通行证	-	IEC 60695-10-2
维卡软化温度 , B / 50	98	C	ISO 306
维卡软化温度 , B / 120	102	C	ISO 306
HDT / Af , 1.8MPa Flatw 80 * 10 * 4 sp = 64mm	80	C	ISO 75 / Af
物理	值	单元	