

高弹哑光胶浆,手印针织胶浆,水性环保丝网印花胶浆

产品名称	高弹哑光胶浆,手印针织胶浆,水性环保丝网印花胶浆
公司名称	东莞市太洋纺织用品有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:太洋化工 品名:高弹哑光胶浆 产地:东莞
公司地址	东莞市黄江镇黄京坑旺业工业园
联系电话	0769-82525909 13412771959

产品详情

哑光弹性胶浆

(哑光、高弹、高遮盖、手感柔软、耐水洗、不塞网、抗回粘)

产品说明 www.taiyanghg.com

产品是东莞太洋公司利用自身研发特殊改性丙烯酸树脂粘合剂调配而成的一种新型高性价比环保胶浆，与市面同类产品相比，本产品具有手感柔软、哑光度好、高拉力延伸性好，不粘手，遮盖力强，色种比例在8-10%摩擦牢度可以达到4级以上，耐候、可操作性强（流平性好、不塞网），洗水牢度好，60 机洗12小时以上不掉色，不掉浆等特点。

参考配方

调浅色A		色种比例	
TY-3565S	90%-80%	A	100% ~ 99%
TY-3566S	10%-20%	色种	0 ~ 1%
调深色B		色种比例	
TY-3565S	5 ~ 10%	B	92 ~ 88%
TY-3566S	95% ~ 90%	色种	8 ~ 12%

使用说明

针对普通针织布TY-3565S/3566S

直接印刷都可以达到理想的效果，如遇弹性比较强的布种，建议用TY-3531打底浆打底2-3次，然后盖面。

注：1、配色时应根据布料，颜色深浅来调配TY-3565S/3566S

的比例，尽可能配制到可以盖住布底色且色种比例低，浆本身的拉力，手感不会改变为最适宜。

2、过热：TY-3565S/3566S是采用室温自交联树脂合成的产品，产品印好后应常温放置3小时以上，令树脂产生自交联反应，然后过热，使其达到最佳。过热温度和时间为：130 -150 × 2min-3min

注意事项

1、使用本产品进行色面印花时，必须将产品TY-3565S/3566S 配套使用，不可随意搭配。

2、印花前如需要添加助剂，需要预先进行小试实验，确定加量。例如催化剂、交联剂等加量一般控制在0.3%-1%。固色剂加量一般控制在0.5%-2%之间。

3、TY-3565S/3566S 加助剂后，应在8小时内用完，禁止把混有助剂的浆料混入原包装桶内。

包装与贮存

净重：60KG/桶，蓝色塑胶桶内衬PE袋；常温下密封存放6个月。

东莞市太洋纺织用品有限公司是一家专业从事于服装丝网印花胶浆、印花固浆、印花树脂、印花助剂等水性环保印花材料的研发、生产厂家。产品广泛用于服装、箱包、鞋材等丝网印花工艺中，具有高弹、柔软、耐水洗、高遮盖、不塞网、抗回粘、高牢度、干湿擦在3.5级以上，水性环保等特点，欢迎广大新老客户朋友前来咨询取样！更多产品欢迎关注微信公众号：dgtyfz168。（134-1277-1959 微信：MQL5858莫S）。