

# 电化学防腐漆 环氧富锌底漆生产

产品名称	电化学防腐漆 环氧富锌底漆生产
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:青腾 包装规格:20 kg/桶 产地:河南郑州
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

## 产品详情

环氧富锌底漆一、产品组成及特性：环氧富锌底漆(三组分)是由环氧树脂为基料配以聚酰胺、锌粉、助剂而成。漆膜中锌的含量高，具有阴极保护、缓蚀、屏蔽三重防锈作用，是性能优异的电化学保护涂料。环氧富锌底漆中金属锌含量可以达到70%-80%，提供较好的防腐效果。锌粉与腐蚀介质接触生成致密锌盐，形成屏蔽层，有减缓腐蚀的作用。优质锌粉表现出阴极保护特性，具有电化学防腐的保护作用。二、产品用途：环氧富锌底漆可用于矿山、井架、造船、港口码头、钢结构、桥梁、铁塔、石油管道、化工、冶金、海洋设施、建筑厂房等行业的钢结构、设备表面等，作为基层防腐底漆。也可作为保养底漆和用作镀锌板表面的防腐蚀底漆。钢铁的腐蚀包括化学腐蚀和电化学腐蚀，其中重防腐领域都属于电化学腐蚀的范畴，环氧富锌底漆区别于普通防腐底漆，能够提供较好的电化学防腐作用。作为长效的阴极保护底漆，配套涂装体系尤为重要，在防腐要求20年以上的工程需要配套中间漆和防护面漆，以及达到设计要求的涂装膜厚。环氧富锌底漆不可涂装与不锈钢、铝合金、镀锌钢材等表面，很难达到较好的附着力，且漆膜容易脱落。该漆对基材要求较为严格，必须进行喷砂处理，钢材表面具有一定的粗糙度更有利于施工涂装。三、使用方法：1)：基铁、钢结构表面须喷沙处理至Sa2.5级，不具备喷沙条件的手工处理至St3标准。2)：将甲、丙二组分混合搅拌均匀，加入乙组分（锌粉）边加入边搅拌，搅拌均匀后用80目筛网过滤，熟化30分钟既可进行涂装。3)：配合后的涂料须在八小时之内用完。在使用过程中，漆质变稠，可用专用稀释剂调整粘度。4)：涂装间隔时间为：5—20、8小时。20—30、4小时。30—40、2小时。

山东省临沂市所辖区域有：兰山区、河东区、罗庄区、兰陵县、郯城县、莒南县、沂水县、蒙阴县、平邑县、沂南县、临沭县、费县

以上临沂所辖区域都可以快速发货。

联系电话：15038093919（微信同步）

注意事项：

1)：涂装前基铁表面处理应达到Sa2.5级的标准，并保持基铁干燥。阴雨天或相对湿度大于75%时，应停止施工。2)：一次用不完的涂料按比例计量配制。并搅拌均匀用80目筛网过滤，熟化30分钟后使用，涂装时应间歇搅拌,使涂料始终处于悬浮状态。3)：本涂料的贮存保质期为十二个月。超期应检验各项技术指标，符合指标要求的仍可继续使用。4)：本涂料应贮存在阴凉干燥的库房，运输及贮存要远离热源、隔绝火源。施工时严禁烟火。

郑州青腾涂料有限公司，欢迎您来电咨询订购环氧富锌底漆！公司以产品，质量为本的宗旨为出发点，全心全意为客户服务！