塑胶用紫外线吸收剂Fisorb BP-12

产品名称	塑胶用紫外线吸收剂Fisorb BP-12
公司名称	东莞市凯越化工有限公司
价格	85.00/公斤
规格参数	品牌:凯越 型号:Fisorb BP-12 产地:东莞
公司地址	东莞市南城区新基路1号
联系电话	13829111300

产品详情

塑胶用紫外线吸收剂

简介　Fisorb BP-12是典型的二苯甲酮类紫外线吸收剂，通过FDA认可，可用于食品包装，有效防止塑胶黄变、龟裂、老化。Fisorb BP-12适用范围广泛，价格经济，尤其适用于软质PVC、EVA及聚氨酯塑胶跑道等的耐老化。

特性　化学结构：

化学名称　2-羟基-4-辛氧基二苯甲酮

CAS No.　1843-05-6　分子式　C21H26O3

分子量　326.44

物理性质　外观　UV 图谱

淡黄色针状结晶或粉末

气味　无臭

熔点　46.5-49 ° C

纯度　> 99%

挥发份　<0.5%

灰份　< 0.02%

表观密度 20 ° C　350-450 g/L

	穿透率@ 460 nm	> 94%	
	穿透率@ 500 nm	> 96%	
	热损失200 ° C	<0.8% 空气中	
	热损失250 ° C	<6.5% 空气中	
溶解性	氯仿	正乙烷	12
	61		
		甲醇	1.7
	乙醇		
	3.5	丙酮	43
	乙酸乙酯	甲苯	> 50
	44		
	水		
	--		
应用	1、聚烯烃：注塑品0.3-0.5%；纤维、薄膜类：0.5-1%；建议和HALS类光稳定剂并用		
	2、聚氨脂：0.5-2%		
	3、软质PVC：0.3-1%；硬质PVC：0.2-0.5%		
	4、其它聚合物：0.3－0.5%		
储存	必须储存在干燥、避光、密闭容器中。		
包装	25公斤 /纸桶。		
健康及安全信息	通过FDA认证 闪点	>200 ° C	
	更详细的资讯请见该产品的MSDS		
公司忠告	以上信息基于目前我公司所知讯息，仅供您参考，具体应用中还有待您的确认。		