

喷涂镍基合金粉Ni20Cr

产品名称	喷涂镍基合金粉Ni20Cr
公司名称	河北海纳合金焊材有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	粉末化学成份:Ni Cr Si Fe 粉末熔化温度:1400-1550 流动性:< 30 sec/50g
公司地址	河北省邢台市南宫市垂杨镇尹家屯村
联系电话	15633199390

产品详情

.Ni20Cr镍基合金粉具有较好的抗高温氧化性能，涂层可以在低于980 的温度下工作，而且涂层的韧性好，机械加工性能也很好。适用于所有的喷涂工艺和设备，主要用在高温条件下的钢铁和低合金钢零部件的保护涂层，也可以作为碳化物涂层的粘结相。

粉末化学成份 (Wt%)

Ni
78 - 82

Cr
18 - 22

Si
< 0.9

Fe
< 1

粉末熔化温度：1400-1550

流动性：< 30 sec/50g

注意事项：1.等离子喷涂可选用-150/+300目的粉末。

2.超音速喷涂可选用-320/+500目的细粉。

3.如受潮要在120 的烘箱内干燥1小时。