

厂家直销武汉雷氏兄弟自流平水泥找平砂浆

产品名称	厂家直销武汉雷氏兄弟自流平水泥找平砂浆
公司名称	武汉华德乐建材有限公司
价格	45.00/包
规格参数	品牌:雷氏兄弟 重量:25kg 产地:武汉
公司地址	湖北省武汉市东西湖区怡华逸天地
联系电话	02783292078 13957125336

产品详情

自流平水泥

产品特点 1、平整，可做超平地；耐磨，不起砂；抗压、抗折强度高，可承受重荷载。

2、施工简单易为，加适量的水即可形成近似自由流体浆料，能快速展开而获得高平整度地坪。

3、施工速度快，经济效益大，较传统人工找平高5-10倍，且在短时间内即可供通行、荷重，大幅缩短工期。

4、预混产品，质量均匀稳定，施工现场干净整洁，有利于文明施工，是绿色环保产品。

5、抗返潮性佳，对面层保护性强，实用性强，适用范围广。

执行标准 JC/T985-2005 《地面用水泥自流平砂浆》

产品指标Specifications：

项目		指标
流动度(mm)	初始	130
	20min	130
拉伸粘接强度 (Mpa)		1.0
耐磨性 (g)		0.5
抗冲击性		无开裂，脱落
抗压强度 (Mpa)	1d	6.0
	28d	16~40
抗折强度	1d	2.0
	28d	4~10

参考用量

厚度为1mm时，使用量约为1.5Kg/m²

厚度为3mm时，使用量约为4.5Kg/m²

厚度为5mm时，使用量约为6Kg/m²

使用范围 用于工商业地坪、洁净室、医院静音地坪、无尘地坪、抗静电地坪。

- 1、作为铺贴PVC塑胶卷材、片材、块材、橡胶地板以及涂刷环氧树脂、聚氨酯地坪的基层,住宅、别墅高平整地坪，作为软木地板、实木地板、实木复合地板、强化地板、高级饰面材、金刚板等铺面基层。
- 2、是现代化医院静音防尘地坪PVC卷材铺贴必用之平整基面材料。
- 3、GMP食品厂、药品厂、精密电子厂之洁净室、无尘地坪、硬化地坪、抗静电地坪等基面层。
- 4、幼儿园、网球场等之聚氨酯弹性地坪基面层。
- 5、做为工业厂房耐酸碱地坪，耐磨地坪基面层。
- 6、机器人轨道面层。
- 7、家居地坪装修之平整基面。
- 8、各种大面积空间之一体整平。如机场大厅、大饭店、大卖场、百货公司、会议厅、展览中心、大办公室、停车场等均能快速完成高平整地坪。

施工工艺

对装修室内家具、门套成品进行保护。

一、界面剂的涂刷：

- 1、首先，查看水泥基础基面硬度需大于20Mpa。施工前应清除地面杂物、空鼓水泥块与尘土。
- 2、后用水多次润湿地面达到适合标准的湿度。
- 3、达到湿度后，将界面以2比1的比例进行调和，对地面进行界面剂浸泡，晾干后以不参的水界面剂均匀涂刷。

二、自流平水泥的施工：

- 1、将自流平水泥与水以5比1的比例进行搅拌，用专门搅拌器进行搅拌2-5分钟，静制1-2分钟，在进行二次搅拌2分钟。
- 2、可操作时间为：30分钟

3、施工时将浆料均匀倒到地面上后，需要用专门齿耙的进行刮平处理，控制需要的厚度。

4、刮平后以专门的消泡拉平滚筒拉平。

注：第一桶浆料与第二桶浆料间隔时间不可以超过15分钟。

三、自流平水泥的养护：

1、自流平水泥施工24小时后，需进行第一次洒水养护。

2、自流平水泥施工48小时后，需进行第二次洒水养护。

3、自流平水泥施工72小时后，需进行第二次洒水养护。

注意事项

基面处理

查看基面硬度需大于20Mpa。施工前应清除地面杂物与空鼓水泥块，后用水润湿地面再进行进行界面剂涂刷，晾干后再进行第二次界面剂涂刷

水料比

5:1（每包25kg加水5.0~5.5kg）

搅拌

用强制搅拌器进行搅拌2~5分钟，

静置1-2分钟，在进行二次搅拌2分钟

可操作时间

30分钟

可上人时间

24小时

养护

施工后需洒水养护，避免暴晒

运输储存：

复合包装袋包装，25kg/包 防潮保存，保质期6个月、超过保质期需复检合格方可使用

自流平复古地坪Retro self leveling floor：

复古自流平采用高标准自流平水泥做基面处理，晾干后再进行复古基础面处理