

## XG02氯磺化聚乙烯防腐面漆（双组分）

产品名称	XG02氯磺化聚乙烯防腐面漆（双组分）
公司名称	河北金麟涂料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄裕华区建华东路15号
联系电话	0311-85341187 15373944187

### 产品详情

#### 组 成

由氯磺化聚乙烯树脂、固化剂、防锈颜料、增塑剂和助剂、溶剂等组成的双组份防腐漆。

主要特性 · 耐水性优良

· 耐大气老化性，耐久性良好

· 可以低温施工

用 途 用于煤气柜、冷水塔、化工设备及酸碱盐类储罐外壁的防腐和装饰

前道配套用漆 氯磺化聚乙烯底漆、环氧类底漆

底 材 温 度 底材温度在露点以上3

表 面 准 备 上道漆膜干燥无污染物

施 工 参 数 成 分 甲、乙两组份

混合比例(重量比) 8:1

混合方法 将甲组分充分搅拌均匀，加入乙组分，

继续搅动至均匀。

涂层厚度（通常值） 湿膜厚度60 μ m

干膜厚度30 μ m

理论涂布率 6.5m<sup>2</sup>/kg (平均值/光滑表面不计损失)

干燥时间 (25 ) 表干0.5小时

实干24小时

完全固化5天

熟化期 (20 ) 10min

适用期 (20 ) 8h

复涂间隔时间 (20 ) 最短 最长

8小时 5天

涂装方法

无气喷涂 稀释剂 XG稀释剂

稀释量 0—5% (以油漆重量计)

喷嘴口径 0.4—0.5mm

空气压力 15—20Mpa (约150—200kg/cm<sup>2</sup>)

空气喷漆 稀释剂 XG稀释剂

稀释量 0 - 10% (以油漆重量计)

喷嘴口径 2.0 - 3.0mm

空气压力 0.3 - 0.4Mp(约3-4kg/cm<sup>2</sup>)

滚涂/刷涂 稀释剂 XG稀释剂

稀释量 0—3% (以油漆重量计)

清洗剂 XG稀释剂

安全措施 B、D类 详细解释参见《安全卫生操作标志》。

通风量 1 kg油漆或稀释剂

油漆 a.

达到爆炸极限下限 (LEL) 的10% 58 m<sup>3</sup>

b.

达到安全卫生标准 (TLV) 2800 m<sup>3</sup>

稀释剂 a.  
达到LEL的10% 170 m<sup>3</sup>

b.  
达到TLV 8000 m<sup>3</sup>

储藏期限 12个月（室内通风干冷处）

注意事项 · 被涂物面必须清洗干净，无水分、无酸碱、无油污

- 施工时所用的工具必须保证干燥清
- 必须使用配套专用稀释剂兑稀，禁止与其他品种涂料拼合使用。喷涂粘度根据施工现场条件而定
- 施工及干燥期间，相对湿度不得大于75%。否则将会引起漆膜起泡
- 工件涂装2~4小时后，漆膜实干，但工件不能堆放或包装，否则会造成漆膜压痕。必须自然干燥一天后才能包装或投入使用
- 施工现场通风条件良好，并穿戴必要的防护用品

备注 为正确使用本厂产品，请仔细阅读《使用指南》

声明 以上产品的资料及数据是根据我们的试验和经验而积累的，可作为施工指南。鉴于产品使用条件非我方控制，此中信息不含担保。对本说明书，我们将根据产品的不断改进有权进行修改。

