

各色地板漆地坪漆

产品名称	各色地板漆地坪漆
公司名称	河北金麟涂料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄裕华区建华东路15号
联系电话	0311-85341187 15373944187

产品详情

组 成 以环氧树脂、着色颜料、耐磨材料为主的溶剂型双组分胺固化环氧地板漆

主 要 特 性 · 漆膜坚韧、耐磨损、耐浸蚀

- 覆涂容易、便于保养
- 漆膜丰满、装饰性能好
- 漆膜无毒
- 附着力好

用 途 适用于木材、水泥、钢材等制作的地板、楼梯、扶栏及木制地板

施 工 参 数 成 分 甲、乙两组分

混合比例（重量比） 100 ：21.5

混合方法

将甲组分充分搅拌均匀，加入乙组分，继续搅动至均匀

涂层厚度（通常值） 湿膜厚度 100 μ m

干膜厚度
60 μ m

理论涂布率 4.0 m2 / kg （平均值/光滑表面不计损失）

干燥时间 (25°C) 表干2小时

实干48小时

完全固化7天

适用期 (20°C) 8h

复涂间隔时间 (20°C) 最 短 8h

最 长 7天

底 材 温 度 · 底材温度须高于露点以上3°C

· 底材温度低于10°C时，环氧与固化剂的固化反应迟缓，此时可用低温固化剂

表 面 处 理 · 地面必须清洁、干燥、坚硬、平整、无油污及尘埃，新混凝土地面经过一定的养护期后方可施工（一般夏季约3周，冬季约6周）地面含水率不超过8%。

· 涂装前地面处理清除基层表面残留的水泥砂浆用吸尘器清灰尘用打磨机将地面不平处打磨平整

涂 装 方 法

无气喷涂 稀 释 剂 HA103稀释剂

稀 释 量 0—5%（以油漆重量计）

喷嘴口径 0.4—0.5 mm

空气压力 15—20MPa（约150—200kg / cm²）

清 洗 剂 HA 103稀释剂

安 全 措 施 B、C类 详细解释参见《安全卫生操作标志》

通 风 量 1 kg油漆或稀释剂

油 漆 a.

达到爆炸极限下限（LEL）的10% 58 m³

b.

达到安全卫生标准（TLV） 3150 m³

稀 释 剂 a.

达到LEL的10% 170 m³

b.

达到TLV 9500 m³

储 藏 期 限 原装密封容器12个月

备 注 为正确使用本厂产品，请仔细阅读《使用指南》。

声 明 以上产品的资料及数据是根据我们的试验和经验而积累的，可作为施工指南。鉴于产品使用条件非我方控制，此中信息不含担保。对本说明书，我们将根据产品的不断改进有权进行修改。