

武汉华德乐高强度无收缩灌浆料厂家直销

产品名称	武汉华德乐高强度无收缩灌浆料厂家直销
公司名称	武汉华德乐建材有限公司
价格	40.00/件
规格参数	品牌:雷氏兄弟 型号:H60 产地:湖北省武汉市吴家山
公司地址	湖北省武汉市东西湖区怡华逸天地
联系电话	02783292078 13957125336

产品详情

雷氏兄弟灌浆料

现已在武汉建立分公司。武汉分公司淘宝地址认准“雷氏兄弟工厂店”。有需求的请拨打武汉分公司雷经理：15071009987

高强度无收缩灌浆料

产品特点 u1、早强、高强

u1天抗压强度 20Mpa；3天抗压强度 55Mpa；28天抗压强度 90Mpa

u2、微膨胀性

u 保证设备与基础之间紧密接触，二次灌浆后无收缩。

u3、自流性高

u可填充全部空隙，满足设备二次灌浆的要求

u4、抗离析

u克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。

u5、抗开裂

u现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹现象。

u6、耐久性强

u经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。

u7、可冬季施工

u允许在-10 气温下进行室外施工。

执行标准

JC/T986-2005 《水泥基灌浆料》

GBT50448 2008 《水泥基灌浆料材料应用技术规范》

产品指标 Specifications :

项目	指标		
	普通型	加强型	早强型
抗压强度 (MPa)	1d》 22	1d》 24	2h》 20
	3d	》 45	》 55
	28d	》 70	》 80
初始流动度 (mm)	》 260		
24h竖向膨胀率 (%)	》 0.02		
钢筋粘结强度 (MPa)	》 4.0		

产品选择

H40加强型
H60普通型
H80早强型

适用于0-20 以上气温环境下，一天可脱模
适用于20 以上气温环境下，一天可脱模
适用于环境温度低于0 以及需要在2小时脱模的情况下

u参考用量 u2.3吨一个立方

u使用范围

- u1、用于设备基础二次灌浆。
- u2、用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。
- u3、用于混凝土结构加固和修补。
- u4、用于桥梁、桥面加固
- u5、房屋加固

产品指标 Specifications :

项目 指标

		普通型	加强型	早强型
抗压强度 (MPa)	1d/2h	1d》 22	1d》 24	2h》 20
	3d	》 40	》 45	》 55
	28d	》 70	》 80	》 90
		》 260		
初始流动度 (mm)		》 0.02		
24h竖向膨胀率 (%)		》 4.0		
钢筋粘结强度 (MPa)				

u 施工工艺 u 第一步：基础处理

u 基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面，不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24小时，基础表面应充分湿润，灌浆前1小时，清除积水。

u 第二步：支模

u1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝，达到整体模板不漏水的程度。

u2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右，以利于灌浆施工。

u3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。

u4、灌浆中如出现跑浆现象，应及时处理。

u 第三步：灌浆料配制

u1、一般地，按通用加固型按13-14%的标准加水搅拌,豆石加固型按9-10%的标准加水搅拌。 2、推荐采用机械搅拌方式，搅拌时间一般为1-2分钟（严禁用手电钻式搅拌器）。采用人工搅拌时，应先加入3/4的用水量拌和2分钟，静置两分钟后，二次搅拌加入剩余水量搅拌至均匀。

u3、每次搅拌量应视使用量多少而定，以保证40分钟以内将料用完。

u 注意事项 u 施工温度适宜在5 -40 的环境下施工；

u 配制后应在40分钟内用完；

u 运输储存

复合包装袋包装，25kg/包

防潮保存，保质期6个月、超过保质期需复检合格方可使用