

GOA模具钢 GOA对应国内牌号 GOA物理性能

产品名称	GOA模具钢 GOA对应国内牌号 GOA物理性能
公司名称	东莞市大满金属材料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	出厂硬度:217HBW 处理硬度:58-63HRC 厂家:日本大同
公司地址	东莞市塘厦镇凤凰岗社区凤仪路君记62号
联系电话	0769-82953561 13688986682

产品详情

GOA

——GOA是高硬度、高耐磨性和热处理稳定性冷作模具钢（不变形油钢）

GOA模具钢简介：

GOA是日本大同制钢株式会社生产的高级不变形油钢，该钢经脱气精炼，质量稳定，添加特殊元素，与同类钢SKS3相比韧性出色，钨、铬碳化物均匀细小，耐磨性出色，具有良好的淬透性和热处理稳定性，热处理尺寸变形极小，经球化退火处理，可加工性良好。

GOA模具钢圆棒厂家：

模具钢钢号/牌号
模具钢厂家/标准
模具钢原产地

GOA进口冷作模具钢（油钢）
大同制钢
日本

GOA模具钢圆钢化学元素百分比%：

GOA模具 C	Si	Mn	P/S	Cr	Mo	V	Cu	Ni
GOA模具 1.4-1.6	0.4	0.6	0.030	11-13	0.8-1.2	0.2-0.5	0.25	0.5

GOA模具钢钢棒性能：

GOA模具钢材质具有优良的耐磨性、良好的淬透性、热处理尺寸变形极小；

GOA模具钢材料经脱气精炼，再添加特殊元素，经球化退火处理，可加工性良好，质量稳定，钨、铬碳化物均匀细小。

GOA模具钢钢板用途：

GOA模具钢板材适用于五金冲裁模、深拉模具、穿孔冲头；

GOA模具钢硬度应用规范：用于冲裁模、成形冲头，使用硬度58-62HRC；用于压花模，使用硬度58-62HRC；

GOA模具钢钢板用于剪切刀片厚度 6mm的薄钢板用模具，使用硬度58-62HRC；中厚钢板(6-8mm)用模具，使用硬度55-60HRC。

GOA模具钢材料供货状态和出厂硬度：

GOA模具钢钢棒/钢板/圆钢/圆棒/钢材/材质/材料/模块的供货状态均为退火状态，出厂硬度约为217HBW。

GOA模具钢小圆棒热处理后的硬度：

GOA冷作模具钢热处理后硬度可达到58-63HRC。

GOA模具钢退火规范：

GOA退火温度750-780 ，缓冷，硬度 217HBW。

GOA模具钢淬火、回火规范：

GOA淬火温度：790-850 ，油冷；GOA回火温度150-200 ，空冷，硬度 63HRC。

GOA模具钢材质质保/质量安全认证：

大满金属提供GOA冷作模具钢原钢厂材质证明书，以确保模具钢品质。

关于GOA模具钢化学成分|GOA钢材成分|GOA材质成分|GOA材料化学成分|GOA模具钢性能|GOA钢材性能|GOA材料性能|GOA材质特性|GOA模具钢物理性能|GOA模具钢机械性能|GOA模具钢化学性能|GOA模具钢用途|GOA钢材应用|GOA五金模具应用|GOA进口模具钢|进口GOA|进口GOA价格|GOA进口模具钢价格|GOA冷作模具钢|进口冷作模具钢GOA|GOA是什么材料|GOA模具钢哪里有卖|GOA模具钢批发厂家|GOA模具钢批发价格|GOA模具钢代理厂家|GOA模具钢代理价格|日本大同GOA模具钢代理商|日本大同GOA|GOA模具钢硬度|GOA热处理后硬度|GOA回火硬度|GOA淬火硬度|GOA退火硬度|GOA模具钢出厂硬度|GOA |进口冷作模具钢有哪些|进口五金模具钢有哪些|进口油钢有哪些|GOA油钢厂家|GOA油钢批发价格|GOA油钢性能|五金模具钢GOA|GOA材质证明|GOA钢材质保书|GOA材料证明|GOA价格|GOA模具钢SGS材质报告|GOA模具钢安全质量报告|GOA进口模具钢性能怎么样|日本大同模具钢代理商|GOA模具钢热处理|GOA模具钢回火规范|GOA模具钢淬火规范|GOA模具钢退火规范|GOA冷作钢|GOA模具钢材料规格尺寸|GOA模具钢对应牌号|GOA相当于国内什么材料|哪些材料可以代替GOA|GOA对应中国钢号|GOA对照牌号|GOA钢材|GOA钢材价格|GOA钢材厂家|GOA钢材硬度|GOA材料用途|GOA油钢价格|模具钢GOA刀具|GOA圆钢价格|GOA圆棒价格|GOA钢棒价格|GOA模块性能|GOA钢板价格|GOA现货|GOA钢

材多少钱一公斤|GOA模具钢密度|GOA表面处理硬度|GOA模具钢金相组织|GOA材料组织结构|GOA钢金相图|GOA模具钢冲子料|GOA小圆棒批发|GOA材质特性|进口油钢GOA价格|进口油钢有哪些|国产油钢价格|等其他GOA模具钢问题请咨询东莞市大满金属材料有限公司