C18200鉻锆铜板,高硬度铬锆铜板耐磨性好

产品名称	C18200鉻锆铜板,高硬度铬锆铜板耐磨性好
公司名称	深圳市达源铜铝材料有限公司
价格	85.00/千克
规格参数	品牌:达源,江铜,洛铜,日本三宝 规格:厚0.2-100mm宽305-600mm长1220-1500mm 产地:国产,进口
公司地址	深圳市龙华区龙华街道骏华北路28号明新工业区 B栋401
联系电话	0755-29183789 15112669971

产品详情

进口C18200鉻锆铜板,高硬度铬锆铜板

深圳市达源铜铝材料有限公司,位于交通便利的中国深圳市龙华区龙华街道骏华北路。是一家以铜材,铝材生产、销售为主的大型公司,是经相关部门批准注册的具有相关资质的大型企业。公司具有国内加工检验设备,自己的生产团队,致力于为顾客提供服务。生产、销售各类铜管,铜板,铜棒,铜排,铜丝,铝管,铝板,铝棒,铝排等各类有色金属产品,材质主要有:黄铜,紫铜,青铜,锡青铜,锡黄铜,铝黄铜,磷青铜,铝青铜,镍白铜,锌白铜,铬铜,高纯铝,纯铝,合金铝等。

产品牌号:CuCrl,ASTM C18200,RWMA Class 2,JIS C1820

物理指标:硬度: >75HRB,导电率: >75%IACS, 软化温度: 475

铬铜应用电阻焊电极:铬铜通过热处理与冷加工相结合的方法来保证性能,它可以获得力学性能和物理性能,所以用来做一般用途的电阻焊电极,主要作为点焊或缝焊低碳钢、镀层钢板的电极,也可以作为焊低碳钢时的电极握杆、轴和衬垫材料,或作为凸焊机的大型模具、夹具,不锈钢及耐热钢用模具或镶嵌电极。电火花电极:铬铜的导电导热性能好、硬度高、耐磨抗爆,用作电火花电极具有直立性好、打薄片不弯曲、光洁度高等优点。模具母材:铬铜的导电导热性能、硬度、耐磨抗爆、价格比铍铜模具材料优越等特点,已经开始在模具行业代替铍铜作为一般模具材料。比如鞋底模具、水暖模具、一般要求光洁高的塑胶模具、等接插件、导丝、等需要高强度导线的产品中。特性应用:铬铜具有良好的导电性,导热性,高的硬度,耐磨抗爆,抗裂性以及软化温度高,焊接速度快,成本低,适合用作电火花及焊接电极。是基于材料成本考虑时替代钨铜材料。

铬铜特性

在常温及较高温度下(400°)具有较高的强度及硬度,导电性和导热性好,耐磨性和减摩性也很好, 经时效硬化处理后,强度,硬度,导电性和导热性均显著提高,易于焊接和钎焊,在大气和淡水中具有 良好的抗蚀性,高温抗氧化性好,能很好的在冷态和热态中承受压力加工,但其缺点是对缺口的敏感性较强,在缺口和尖角处造成应力集中,容易引起机械损伤。故不宜作整流子片。

铬铜介绍

C18150铬锆铜主要化学成份%

名称铝镁铬锆铁硅磷杂质总和铬锆铜0.1-0.250.1-0.250.4-0.80.3-0.80.050.050.01 0.5

主要性能指标:

材料硬度导电率软化温度用途HRBHBIACS%Ms/m铬锆铜78-88137-17076-8244-48550点焊、对焊、凸焊、缝焊电极,电极握杆,电极臂,轴等导电导热元件。

铬锆铜特点:具有较高的强度和硬度,导电性和导热性,耐磨性和减磨性好,经时效处理后硬度、强度、导电性和导热性均显著提高,易于焊接。广泛用于电机整流子,点焊机,缝焊机,对焊机用电极,以及其他高温要求强度、硬度、导电性、导垫性的零件。用制作电火花电极能电蚀出比较理想的镜面,同时直立性能好,能完成打薄片等纯红铜难以达到的效果对钨钢等难加工材质表现良好。广毅荣供应进口铬锆铜有良好的导电性,导热性,硬度高,耐磨抗爆,抗裂性以及软化温度高,焊接时电极损耗少,焊接速度快,焊接总成本低,适合作为熔接焊机的电极有关管件,但对电镀工件表现一般。

购买须知

- 1,顾客所需任何规格现货都是"下单切割",属于下单订做产品,要什么尺寸请联系咨询,会按你的规格要求量身打造或选择接近的几款规格供您选择!
- 2,对本商品有质量等疑问的请在收货后3天内提出,否则将不承担任何责任。
- 3,只是销售材料,不作任何加工。
- 4,为满足企事业单位的采购,可以提供正规发票。