

1050铝板，耐腐蚀铝板散热快

产品名称	1050铝板，耐腐蚀铝板散热快
公司名称	深圳市达源铜铝材料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:达源，中铝，西南铝，日本神户 规格:厚0.2-100mm 长2-2.44m 宽1-1.22m 产地:国产，进口
公司地址	深圳市龙华区龙华街道骏华北路28号明新工业区B栋401
联系电话	0755-29183789 15112669971

产品详情

1050铝板，耐腐蚀铝板

深圳市达源铜铝材料有限公司专业生产销售各种超厚、超宽、超长合金板材、铝卷材、带材、箔材、管材、棒材、锻件、压铸件、彩色涂层铝板、（氟碳、聚脂）装饰铝幕墙板、太阳能、冰箱、箱体包装专用花纹铝板、汽车、大型油田、轮船专用防滑铝板（五条筋、三条筋、指针花）、为大型电厂、化工厂、炼油厂提供管道保温防腐专用铝卷，铝瓦楞板（750型、860型，980型）为供电部门提供规格齐全的铝线，为生产电缆桥架厂家提供专用定尺铝板。

中文名 1050铝合金

牌 号 1050

标 准 GB/T3190-1996

应 用 化工仪器、薄板加工件等

1050铝合金为纯铝中添加少量铜元素形成，具有较好的成形加工特性、高耐腐蚀性、良好的焊接性和导电性。广泛应用于对强度要求不高的产品，如化工仪器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零件、散热器、钟表面及盘面、铭牌、厨具、装饰品、反光器具等。

1化学成分

铝Al 99.50, 硅Si 0.25,

铜Cu 0.05, 镁Mg 0.05,

锌Zn 0.05, 锰Mn 0.05,

钛Ti 0.03, 钒V 0.05,

铁Fe 0.000 ~ 0.400

2力学性能

抗拉强度 σ_b (MPa) 95 ~ 125

条件屈服强度 $\sigma_{0.2}$ (MPa) 75

注：管材室温力学性能

试样尺寸：所有壁厚

3热处理工艺

热处理规范：

1)完全退火:加热390 ~ 430 ;随材料有效厚度不同,保温时间30 ~ 120min;以30 ~ 50 /h速度随炉冷至300 下,再空冷。

2)快速退火: 加热350 ~ 370 ;随材料有效厚度不同,保温时间30 ~ 120min;空或水冷。

3)淬火和时效:淬火500 ~ 510 ,空冷;人工时效 95 ~ 105 ,3h,空冷;自然时效室温120h

6铝材代号区分

铝材常见的状态：T351,H112,T651,T7451.

铝材HX细分状态代号：H1,H2,H3,H4.

铝材HXXX细分状态代号：H111,H112,H116.

铝材HXY细分状态代号：HX1,HX2,HX3,HX4,HX5,HX6,HX7,HX8,HX9

温馨提示：由于市场价格频繁波动，有时价格没有及时更新上传，请各位新老客户下单前电话询价，价格以当天报价为准（订购量大的有专车送货）。