



- 1、配置聚合物粘结砂浆时，应在强制式砂浆搅拌机中按比例加入聚合物胶粘乳液和建筑中砂，搅拌均匀后在加入42.5#普通硅酸盐水泥，充分搅拌均匀即可使用。使用过程中严禁加水，配好的聚合物粘结砂应在2小时内用完，过时勿用。
- 2、搅拌时必须使用强制式砂浆搅拌机或提式电动搅拌器严禁人工搅拌。
- 3、聚合物胶粘剂入夜贮存使用温度为5-40℃，严禁暴晒，应存放于阴凉通风处。