

【大量提供】塑料玻璃卡纸金属

产品名称	【大量提供】塑料玻璃卡纸金属
公司名称	济南地森丝网油墨有限公司
价格	.00/个
规格参数	适合版型:网孔版 品牌:地森
公司地址	中国 山东 济南市 山东省济南市历下区工业南路319号东莱花园6号楼3单元202室
联系电话	86 0531 85888668 13853189218

产品详情

适合版型	网孔版	型号	PG · CER · EB等系列金银墨
品牌	地森	耐高温性	低温玻璃油墨
颜色	金属色	单件净重	1000 (g)
着色力	110 (%)	细度	12 (um)
粘度	9000 · 16000 (S)	适用对象	塑料玻璃卡纸等
保质期	24 (个月)		

描述

高光泽、高柔韧性、耐化学品的环氧树脂油墨用于铭牌、机械标牌印刷、汽车零部件、珠宝首饰、厨房用具的装饰印刷。

特性

光泽 ---- 优异遮盖力 ---- 很好网版稳定性 ---- 很好柔韧性 ---- 优异室外耐候性 ---- 不适合干燥速度 ---- 好抗乙醇/化学品性 ---- 优异压凸 ---- 优异

基材

铁质或非铁质金属、酚醛树脂、玻璃、大多数热固塑料、陶瓷。

使用说明

* 稀释

一般可直接使用，但为使印刷效果更好，可加入5-15%的eb-180稀释剂，在环境温度很高时，为提高网版稳定性，防止糊版，可用部分或全部eb-182代替eb-180，注意搅拌均匀以防出现鱼眼。

* 添加剂

用eb系列油墨印刷，只需对油墨进行较小调整，其它颜色可通过标准颜色调色。

* 清洗

用eb-184清洗剂

* 印刷面积

在使用单纤维丝110/280目网版和较锋利刮板的条件下，每升油墨大约可印刷41平方米。往油墨中加入稀释剂或添加剂会增加印刷面积，但降低遮盖力。

* 网版条件

所有种类的纤维丝，直接法或间接法制版均适合。

* 印刷建议

为保证更好的流平性和印刷质量，需将油墨稀释时，如果周围气温高可以部分或全部用eb-182代替eb-180，如果出现气泡，可加入eb-187流平剂(每加仑油墨加入1瓶盖)，不要加的过多，过多加入eb-187会影响附着牢度，如果加入过量，在印刷之前先检测一下附着牢度。印刷基材必须清洁，不能带有油污、油脂、灰尘、污物，空气中的污物中印刷前一定不要与基材接触，eb系列环氧烘干油墨需要在油墨从容器内取出或稀释前搅拌均匀，建议使用电动分散机，烘干箱内要求空气清新，防止污染物、烟尘的形成，在固化干燥前造成印刷品表面缺陷。

* 干燥

eb系列干燥形式是在特定温度下，化学交链干燥，印刷品表面通过溶剂挥发干燥，但固化必须在一定的温度下烘烤一段时间才能达到，如175 ---- 10分钟 200 ---- 5分钟 要达到完全固化，须保证基材达到并维持在一定温度，最低的固化温度要求170 ，固化不充分会影响附着牢度、柔韧性和耐化学腐蚀性。

* 模切/皱折

如果本品彻底干燥固化，印品可以模切和装饰折叠，如果油墨附着牢度不好，须使基材保持清洁，保持一定的固化时间，如有必要可延长固化时间或提高温度，但是如果金属板裂开，油墨不能弥补缺陷，在印刷前一定要测试。

* 包装规格

油墨：每听1kg装，每箱12听稀释剂：每桶1加仑(3.785升)也可提供5kg或1升包装。油墨根据客户要求，也可提供3.5kg或20kg包装。

注意

使用本产品印刷前，对油墨进行试验是客户的责任。1.印刷后印品放置24-96小时后测试油墨是否符合使用要求。2.如果印品需要多层印刷，使用所需印刷基材进行多层印刷后测试油墨。

