

防锈铝板，5052高韧性铝板

产品名称	防锈铝板，5052高韧性铝板
公司名称	深圳市达源铜铝材料有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:达源，中铝，西南铝，日本神户 规格:厚0.2-100mm 长2-2.44m 宽1-1.22m 产地:国产，进口
公司地址	深圳市龙华区龙华街道骏华北路28号明新工业区B栋401
联系电话	0755-29183789 15112669971

产品详情

防锈铝板，5052高韧性铝板

深圳达源铜铝材料有限公司专业生产销售各种铝线、超厚、超宽、超长合金板材、铝卷材、带材、箔材、管材、棒材、锻件、压铸件、彩色涂层铝板、（氟碳、聚脂）装饰铝幕墙板、太阳能、冰箱、箱体包装专用花纹铝板、汽车、大型油田、轮船专用防滑铝板（五条筋、三条筋、指针花）、为大型电厂、化工厂、炼油厂提供管道保温防腐专用铝卷，铝瓦楞板（750型、860型，980型）为供电部门提供规格齐全的铝线，为生产电缆桥架厂家提供专用定尺铝板。

5052的主要合金元素为镁，具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性，中等强度，用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件，仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。

特性：

为Al-Mg系防锈铝,与3A21相比,5052强度较高,特别是具有较高的疲劳强度;与3A21相似,塑性与耐蚀性高;热处理不能强化,用接触焊和氢原子焊焊接性良好,氩弧焊时有结晶裂纹的倾向;合金在冷作硬化和半冷作硬化状态下可切削性较好,退火状态下可切削性不良,可抛光。

力学性能：

5052铝合金

抗拉强度 b (MPa)： 225

伸长率 5 (%)： 10

注：棒材室温纵向力学性能

试样尺寸：棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径) 150

热处理规范：

1)均匀化退火:加热440 ;保温12~14h;空冷。2)快速退火:加热350~410 ;保温时间30~120min;空或水冷。
3)高温退火:加热350~420 ;成品厚度 6mm或<6mm时,保温时间为2~10min或10~30min;空冷。4)低温退火:加热250~300 或150~180 ;保温时间为1~2h,空冷。

重要说明

由于市场瞬息万变，网站所标价格均为时价，具体价格敬请来电咨询

为了满足广大客户的需求，我司提供24小时在线服务，随时欢迎您的来电

温馨提示：由于市场价格频繁波动，有时价格没有及时更新上传，请各位新老客户下单前电话询价，价格以当天报价为准（订购量大的有专车送货）。