

## 专业【大量供应】PVC塑料油墨

产品名称	专业【大量供应】PVC塑料油墨
公司名称	济南地森丝网油墨有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PG系列高光泽PVC油墨 颜色:黑色 单件净重:(g)
公司地址	中国 山东 济南市 山东省济南市历下区工业南路319号东莱花园6号楼3单元202室
联系电话	86 0531 85888668 13853189218

## 产品详情

品牌	PG系列高光泽PVC油墨	颜色	黑色
单件净重	(g)	着色力	(%)
细度	(um)	粘度	6000-9000(S)
适用对象	适用于手工或印刷机印刷 PVC和其它各种含氯的乙 稀基塑料(Vinyls)等基材。	流动度	(mm)
保质期	24(个月)		

### □ 描述

适用于手工或印刷机印刷pvc和其它各种含氯的乙稀基塑料(vinyls)等基材。pg系列非常适用于当印品要求具有高光泽、高柔韧及耐侯性的情况下。油墨可印刷用于室外用途的“即时贴”及压敏胶带，也可印刷聚氯乙烯树脂或丙烯酸类树脂制成的塑料瓶等。

### □ 特性

光泽 ---- 很好遮盖力 ---- 很好网版稳定性 ---- 很好柔韧性 ---- 很好室外耐侯性 ---- 很好干燥速度 ----  
好抗乙醇/化学品性 ---- 好压凸 ---- 好

### □ 基材

- 硬/软性含氯的乙稀基塑料(vinyls)- pvc塑料瓶或片材- 醋酸纤维基片材-  
用含氯的乙稀基塑料(vinyls)表面涂布的聚酯薄膜

### □ 使用说明

## w稀释

油墨一般可直接使用，但根据情况也可加入5-15%的pg-180稀释剂，在天热的情况下，为防止糊版，可用部分或全部pg-182慢干稀释剂代替pg-180稀释剂。

## w添加剂

如果印刷图案边缘的轮廓不够清晰，可酌加少量pg-35油。在油墨中添加pg-26调色油可提高油墨的透明度和光泽。任意添加pg-26可以降低成本，但油墨的着色力和墨膜的耐光性将会相应下降。如果需要更好的抗摩擦性(例如印刷pvc塑料瓶)，可加5%的pg-186抗划伤剂。在油墨的调整中，添加任何添加剂都会相应降低油墨的着色力，如果需要可相应添加我公司生产的高浓度色浆以保证油墨的着色力。

## w清洗

### pg-184清洗剂

## w单位体积油墨的印刷面积

在使用单纤维丝230目网版和较锋利刮板的条件下，每升油墨大约可印刷41平方米。往油墨中加入稀释剂或添加剂会增加印刷面积，但降低遮盖力。

## w网版条件

所有种类的纤维丝，直接法或间接法制版均适合。

## w印刷建议

使用单纤维聚酯丝200目的网版时，油墨在印品上的遮盖力最大。当印刷精细的图案时，可使用更细的网版。当印品用于室外用途而要求最好的颜色耐光性和油墨的耐侯性时，网版不得超过255目。

## w干燥

pg系列的干燥形式是溶剂挥发型。在空气流通较好的前提下，印品一般30-60分钟内自然挥发干燥，罩光或多色层印，干燥时间会相应延长。

## w模切/皱折

正常情况下，印品在模切或皱折时没有问题。但多色层印而墨层很厚时，则需要在生产前做测试。

## w包装规格

油墨：每听1kg装，每箱12听稀释剂：每桶1加仑(3.785升)油墨根据客户要求，也可提供3.5kg或20kg包装。

## □ 注意

使用本产品印刷前，对油墨进行试验是客户的责任。1.印刷后印品放置24-96小时后测试油墨是否符合使用要求。2.如果印品需要多层印刷，使用所需印刷基材进行多层印刷后测试油墨。