0.4mm青稞纸绝缘纸QKZ-040

产品名称	0.4mm青稞纸绝缘纸QKZ-040
公司名称	深圳市丹美森实业有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	厚度:0.4mm 宽幅:1005mm 耐压:4KV
公司地址	深圳市龙华区观澜街道福城桔岭新村269号祥和园工业园A栋一层C区
联系电话	33140911 18588231925

产品详情

青稞纸绝缘纸材料

青壳纸别名青稞纸，是青色薄型电绝缘纸板的俗称。由木质纤维或掺入棉纤维的混合制浆，经一定的工艺制造而成，青壳纸集合了木浆绝缘纸良好的绝缘性能和聚酯薄膜良好的介电强度。

薄型电绝缘纸板常用的颜色有黄色和青色，黄色俗称黄壳纸，青色俗称青壳纸。特性及用途： 青壳纸是具有良好的机械强度，较高的电气强度，产品表面平整光滑，富有韧性，广泛用于电机、电器、仪表等设备中作绝缘材料，也用于B级电机的槽间绝缘、匝间绝缘和衬垫绝缘。同时用于制作6250聚脂薄膜复合箔。 如家用吊扇的扇翼与扇头之间用螺丝紧固中间隔一层青壳纸。车床主轴压环与齿轮箱间夹有青壳纸。特点：有良好的绝缘性、柔韧性、耐水、耐磨、耐油脂、耐老化，很好的堵间隙材料。

绝缘等级：B级

耐温：135度°C

击穿电压：大于4.5KV

外观：表面均匀、无起毛、和无气泡、皱折及瑕疵之类缺陷

青壳纸性能要求

序号	指称名称	单位	指标值

NO.	Properties	Units	Values								
1	标称厚度 Nominal thickness	mm	0.1	0.125	0.15	0.18	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50
2	厚度允差 Thicknes sallowed tolerance	mm	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03
3	标称定量 Nominal grammage	g/m2	120	138	155	180	210	255	300	450	550
5	薄膜标称厚度 Film nominal thickness	um	30	30	30	30	30	30	30	30	30
6	拉伸强度(纵向) Tensile strength（MD）	N/10mm	≥100	≥100	≥100	≥110	≥120	≥120	≥200	≥200	≥200
7	拉伸强度(横向) Tensile strength（XD）	N/10mm	≥70	≥70	≥70	≥75	≥80	≥95	≥105	≥105	≥105
8	伸长率（纵向） Elongation（MD）	%	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2

9	伸长率（横向） Elongation（XD）	%	≥8	≥8	≥8	≥8	≥8	≥8	≥8	≥8	≥8
10	击穿电压 Electric breakdown voltage	KV	≥3.5	≥3.5	≥3.5	≥3.5	≥3.5	≥4.5	≥5	≥5	≥5
11	热态粘结120±2°C 10 Min Bond strength at 180 ±2°C	不分层、不起泡、不流胶 No delamination,no blister,no adhesive flow									