

# 防水防腐涂料 氯丁橡胶沥青防水涂料

产品名称	防水防腐涂料 氯丁橡胶沥青防水涂料
公司名称	北京金鼎宏业工程技术有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	用量:1.2kg/m
公司地址	北京市顺义区木林镇后王各庄村万盛路2号
联系电话	13401041812 13716667292

## 产品详情

产品简介：

1.氯丁橡胶沥青防水涂料（氯丁胶乳沥青防水涂料）是新型的沥青防水涂料。氯丁橡胶沥青防水涂料改变了传统沥青低温脆裂，高温流淌的特性，经过改性后，不但具有氯丁橡胶的弹性好，粘接力强，耐老化、防水防腐的优点，同时集合了沥青防水的性能，组合成强度高，成膜快，防水强，耐老化，有弹性抗基层变形能力强，冷作施工方便，不污染环境的一种优质防水涂料。

2.氯丁沥青防水涂料只需要冷施工的防水涂料。具有防水性能好、低温柔性好、延伸率高、施工方便等特点，具有良好的适应屋面变形能力。氯丁沥青防水涂料粘结力强、无毒、无污染，施工后凝成一层连续性弹性胶膜。该膜层具有优良的耐候性和耐紫外线性。

3.在零下30°C，高温80°C范围内性能无变化，延伸可达2.5CM以上，最为突出的是本品独具降解性老化特征。一经结膜永无龟裂开裂现象，建筑工程最为经济适用，美观耐久的氯丁沥青防水涂料防水，耐高低温、成本低。

产品特点：

1.氯丁沥青防水涂料可冷施工，涂膜干后有优良的耐酸、耐碱、耐候性。在防水基层形成无缝的整体防水层。

2.施工极为简单快捷，用刮板或滚筒涂刮都可。冷施工，不加热。涂刮施工时可分为一涂一布，也可分为一涂两布，边涂刮边铺网格布，可起到隔热保温效果。内有高效粘合剂，对楼（屋）面的裂缝会自动粘合。且寿命长，是普通SBS寿命的4倍以上，延长可达到10~15年左右。

3.用氯丁沥青防水涂料针对建筑物的外墙面渗水，瓷砖面、乳胶漆面、异型面，包括架眼窝、人工湖、

堤坝、污水处理厂，间隔条的渗水都有独特的防渗作用。

适用范围：

屋面防水，旧屋面改造，水池防渗，地下室防潮，沼气池防漏气，放空洞，隧道等建筑，以及80 以下化工管道防腐蚀等。

技术指标:

执行国家标准JC/T408-2005《水乳型沥青防水涂料》

序号: 项目名称: 质量指标:

1	固含量 (%)	45
2	涂膜干燥时间 (h)	表干1~4, 实干12~24
3	耐热度	80 恒温5h涂膜无起泡、皱皮等现象
4	低温柔性	在0~-15 冷冻2小时, 涂膜无裂纹、剥落等现象
5	粘接强度 (MPa)	0.30
6	不透水性	0.1MPa, 恒温 30分钟不渗水
7	耐裂性	涂膜厚0.3~0.4mm基面裂缝不大于0.7mm, 不开裂
8	耐碱性	饱和氢氧化钙溶液浸泡15天, 涂层无起泡、皱皮、脱落

施工方法：

将桶内搅拌均匀，然后用油枪倒入施工提桶内。

用刷子（通常是油漆刷）沾上涂料，在施工屋面上均匀涂刷，做到厚薄均匀，不堆积，不流淌，不漏刷。

等一道涂料实干厚（一般为一天，夏季为半天）进行边刷边铺贴玻纤布，其工作方法如下：

用刷将涂料均匀涂刷在第一道已经实干的基面上，将已卷成的玻纤布平放于上面、逐渐滚动展开于刚刷上涂料的基面上，紧接着用刷子沾上涂料在已经贴上的玻纤布上均匀涂刷，使玻纤布牢固粘贴在基层上，并使全部布漫满涂料，使上下涂料连在一起，以保证防水效果。

## 一布四涂施工

等上一道玻纤布实干后，再刷一道涂料，就完成一布四涂的施工。

## 两布四涂施工

待第一道玻纤布实干后，再按 方法粘贴第二道玻纤布。第二道玻纤布实干后，再刷上一层涂料，就做成两布四涂。

自防水结构屋面涂刷三次：1.2kg/m；一布四涂1.6 kg/m；两布四涂2.2 kg/m；三布九涂3 kg/m。

### 注意事项：

- 1.后一道施工必须在前一道涂膜实干后进行，否则造成水分挥发不完，引起气泡产生，影响防水效果
- 2.玻纤布必须贴紧贴平，不得起皱，铺贴时出现皱褶时必须使用刷子压平。
- 3.玻纤布之间搭接处必须有7~10厘米重叠，玻纤布铺贴方向是：屋面坡度为3%~10%之间时，铺贴方向平行屋脊，由屋檐向屋脊铺贴。屋面坡度大于10%时，铺贴方向应垂直屋脊。
- 4.在施工后，产生气泡时，必须将玻纤布剪开排气，然后在剪缝刷上涂料，再贴一层相应大小的玻纤布，然后再刷涂料。
- 5.涂膜一次涂刷不能太厚，以均匀覆盖玻纤不流淌为宜。否则，表面结膜，内部水分受热蒸发，将造成防水层起泡空鼓。（施工前，必须将涂料搅拌均匀）
- 6.雨前12小时及雨天，冷冻不宜施工。涂膜干燥成膜前遇到大雨冲刷，应重新补做。氯丁胶乳沥青防水涂料属于水乳型材料，使用过程中发现过稠，可适量加水稀释。