

防水涂料 卫生间防水涂料 聚氨酯防水涂料

产品名称	防水涂料 卫生间防水涂料 聚氨酯防水涂料
公司名称	北京金鼎宏业工程技术有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	用量:1.2-1.4kg/m ²
公司地址	北京市顺义区木林镇后王各庄村万盛路2号
联系电话	13401041812 13716667292

产品详情

产品简介:

聚氨酯防水涂料是由异氰酸酯、聚醚等经加成聚合反应而成的含异氰酸酯基的预聚体，配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等，经混合等工序加工制成的单组分聚氨酯防水涂料。该类涂料为反应固化型（湿气固化）涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特点。对基层变形的适应能力强。聚氨酯防水涂料是一种液态施工的单组分环保型防水涂料，是以进口聚氨酯预聚体为基本成份，无焦油和沥青等添加剂。它是空气中的湿气接触后固化，在基层表面形成一层坚固的坚韧的无缝整体薄膜。

性能、特点：

1. 产品具有高强度、高延伸率、高固含量、粘结力强。
2. 自然流平，延伸性好，能克服基层开裂带来的渗漏。
3. 常温施工，操作简便，无毒无害，耐侯性、耐老化性能优异。
4. 施工方便，克服了双组份聚氨酯防水涂料需计量搅拌的缺点，保证了产品质量稳定和工程的防水效果。

应用范围:

- 1,混凝土,木,钢,石棉瓦等结构的屋面。
- 2,地下室混凝土底板,内外墙,隧道。

3,卫生间,厨房,非食用水池,落水管口。

4,金属,污水池的防锈,防腐蚀。

施工要求：

1. 要求基面平整，干净，无起沙，松动。
2. 施工时应先进行基面验收，确保符合要求，先涂一层底胶，底胶必须均匀。
3. 底胶固化后，进行第二次涂刷，涂刷方向必需与前一次垂直交差，防止漏刮，依次涂刷三到五次
4. 完工后，防水层未固化前，不得上人，不得进行下道工序，以免破坏防水层。

施工工艺:

1,施工准备:基层处理及清扫 细部附加防水层施工 大面涂膜防水层 收头,边缘密封 质检,验收 保护,隔离层施工。

2,基层处理:防水基层应平整,坚固,干燥,无尖锐凹凸,蜂窝,麻面和起皮,无油污,对裂缝,基层变形缝,管根留设的凹槽内应填密封材料并做附加防水处理,对于平整坚实的基层无需涂基层处理剂。

3,附加防水层:阴阳角,管根部,变形缝等基础细部,应先进行附加防水层施工,用II类产品,增涂2-4遍(厚度约1mm),如需夹铺胎体增强材料时一定要浸渍,水平变形缝部位应先增铺一层聚酯无纺布以形成附加防水层,空铺构造。

4,大面涂膜防水层施工:可用滚刷,涂刷,刮刷或喷涂,宜分2-3遍涂布,也可一次涂布,分遍涂布时,第一遍涂布后应充分固化至指触基本不粘时再涂第二遍,一般间隔24h,第二遍应与第一遍涂布方向垂直,如需铺设胎体增强材料时,应边涂布涂料,边铺设增强材料。涂料使用量为:厚度1mm涂膜使用涂料约1.2-1.4kg/m²(1.5mm一般约2.04kg/m²)。

5,收头及边缘密封处理:加涂II类聚氨酯防水涂料进行封闭。

6,保护隔离层施工:涂膜防水层最终完成并经质量检查(必要时进行闭水试验)验收后,按相关规范或设计要求进行保护隔离层施工。

注意事项:

- 1,混合后的聚氨酯防水涂料应在20分钟内用完。
- 2,聚氨酯防水涂料施工温度宜在5℃以上,施工时要保持空气流通。
- 3,尚未用完的聚氨酯防水涂料必须将桶盖密封,防止吸潮固化。
- 4,聚氨酯防水涂料运输中严防日晒雨淋,碰撞。

运输贮存：

- 1.本品贮存在干燥、通风、阴凉处，保质期自生产之日起未启封6个月。
2. 运输按非危险品办理。
3. 聚氨酯防水涂料须储存在干燥、通风的仓库内，储存期一年。