

供应韩国锦湖750NSW超白高流动ABS

产品名称	供应韩国锦湖750NSW超白高流动ABS
公司名称	东莞市佳唯斯塑胶原料有限公司
价格	15.00/KG
规格参数	品牌:锦湖 型号:750NSW 产地:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇柏地银河北路13号二楼(集群注册)
联系电话	86-076987182355 13549202718

产品详情

供应韩国锦湖750NSW超白高流动ABS，抗冲击，具有良好的流动性，底色更白

主要用途：主要应用于汽车零件、家电产品、办公用品等。

锦湖750NSW物性：

Physical	Nominal Value	Unit	Test Method
Density / Specific Gravity	1.04	g/cm	ASTM D792
Density	1.04	g/cm	ISO 1183
Melt Mass-Flow Rate (MFR)			ASTM D1238
200 ° C/21.6 kg	38	g/10 min	
220 ° C/10.0 kg	38	g/10 min	
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (220 ° C/10.0 kg)	38	g/10 min	ISO 1133
Molding Shrinkage - Flow	0.50 to 0.80	%	ASTM D955
Molding Shrinkage	0.50 to 0.80	%	ISO 294-4
Mechanical	Nominal Value	Unit	Test Method
Tensile Strength (Yield)	47.6	MPa	ASTM D638
Tensile Stress (Yield)	46.0	MPa	ISO 527-2
Tensile Elongation (Yield)	15	%	ASTM D638
Tensile Strain (Break)	20	%	ISO 527-2
Flexural Modulus	2400	MPa	ASTM D790
Flexural Modulus	2500	MPa	ISO 178
Flexural Stress	73.0	MPa	ISO 178
Flexural Strength (Yield)	70.6	MPa	ASTM D790

Impact	Nominal Value	Unit	Test Method
Charpy Notched Impact Strength (23 ° C)	22	kJ/m	ISO 179/1eA
Notched Izod Impact 23 ° C, 3.20 mm	240	J/m	ASTM D256
Notched Izod Impact 23 ° C, 6.40 mm	200	J/m	
Notched Izod Impact Strength (23 ° C)	21	kJ/m	ISO 180/1A
Hardness	Nominal Value	Unit	Test Method
Rockwell Hardness (R-Scale)	109		ASTM D785
Rockwell Hardness (R-Scale)	109		ISO 2039-2
Thermal	Nominal Value	Unit	Test Method
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	91.0	° C	ISO 75-2/B
Deflection Temperature Under Load (1.8 MPa, Unannealed)	85.0	° C	ASTM D648
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	80.0	° C	ISO 75-2/A
Vicat Softening Temperature	95.0	° C	ASTM D1525 2
Vicat Softening Temperature	95.0	° C	ISO 306/B50
Flammability	Nominal Value	Unit	Test Method
Flame Rating (1.6 mm)	HB		UL 94

订购说明

公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以提供原料出厂报告(COA)，认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报等)。