

无氟防水剂 HRC-8501

产品名称	无氟防水剂 HRC-8501
公司名称	苏州盼仁新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区盛泽镇茅塔村委会东侧（注册地址）
联系电话	18862383389

产品详情

无氟防水剂 HRC-8501

创新型无氟拒水剂

是一种多官能基团化合物结构的无氟拒水剂，适用于各种纤维，尤其适合棉及其混纺纤维织物。

产品特点：

经整理后织物的手感丰厚

能与大多数免烫树脂相容

不含有机卤化物，不含氟碳化合物

不含PFOA、PFOS、APEO

不含甲醛

理化性质：

名称：HRC-8501

外观：淡黄色乳液

PH值：4.0-7.0

离子性：弱阳离子性

相容性：与大多数助剂相容，建议初次使用前做好测试。含固量%：30 ± 2.0溶解性：与水混溶应用：通过搅拌，HRT-8501可以容易的分散于水中。浴液切记不能进行高速剪切，这是由于高速剪切可能会导致破乳。由于残留的表面活性剂会降低拒水效果，要整理的织物必须被充分地预处理并没有表面活性剂，残留碱，以及多价盐，并且预处理要将坯布所含的油等杂质处理干净。一般用量工艺：

化纤面料：20~40g/L HRC

-8501

轧液率 40%~80%

烘 干：

170 、40m/min选择合适的焙烘条件，确保织物进行充分的焙烘，不适当的温度或时间会降低效果。有耐水洗要求的加工，可适量添加我司交联剂 HTY包 装：60KG/120KG塑料桶

贮 存：该产品对严寒和热敏感，不要存放于0 °C以下或 40

°C以上，否则可能产生不可恢复质变。若怀疑产品受冻或过热变质，使用前应预先试验。

注 意：上述资料根据本公司综合研究和实际应用中积累的经验编写而成。它们对第三方产权以及德 国境外法律不负任何责任。用户必须自行试验以确定本产品及其应用工艺是否能达到其特殊 要求。对于那些未正式向本公司书面提出的用途及用法，本公司一概不负责任。有关本产品的技术和商务问题，请洽本公司办事处。