

# 石油环保化工精馏塔填料 陶瓷异鞍环填料

产品名称	石油环保化工精馏塔填料 陶瓷异鞍环填料
公司名称	江西凯莱化工填料有限公司
价格	2350.00/立方
规格参数	规格:50mm 比表面积:88 堆积个数:7300
公司地址	中国江西萍乡市经济开发区安源大道38号
联系电话	0799-6762071 19107995520

## 产品详情

陶瓷异鞍环填料是在矩鞍环填料基础上加以改进的新型填料，将矩鞍填料的平滑弧形侧面改为锯齿形或波纹凸起的侧面。这样在填料床层内，增加了填料间接触的空隙，使之更有利于气体和液体在填料层中的流动和分散，具有压降低，传质效率高等特点，广泛应用于硫酸生产的干燥塔和吸收塔中。我厂可根据用户需要的特殊规格或特殊要求生产，也可按用户图纸生产，精心为用户设计制作。订货简便、交货迅速、代办托运、实行三包，欢迎各用户光临惠顾。

### 化学性能

成分	数值
SiO <sub>2</sub>	>69%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	15-23%
SiO <sub>2</sub> + Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	>92%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<1.0%
CaO	<0.25%
MgO	<2%
K <sub>2</sub> O+Na <sub>2</sub> O	2-4%
Other	<1%

### 物理性能

指标	单位	数值
----	----	----

显气孔性	Vol%	1
比热	KJ/Kg	840-900
破碎强度	N/mm <sup>2</sup>	390-420
毛比重	g/cm <sup>3</sup>	2.3-2.45
耐酸性	%	99.98
烧窑温度		1280 to 1320
软化温度		>1400
吸水率	%	<0.2
热膨胀系数	10-6mm/mm	4.7
硬度	Mohr Scale	7-8
强度	Newtons	5600
抗冲强度	Kgf.cm/cm <sup>2</sup>	1.0-1.

### 几何性能

尺寸	比重		比表面积		空隙率 (%)	干填料因子 (m <sup>-1</sup> )
	lb/ft <sup>3</sup>	Kg/m <sup>3</sup>	ft <sup>2</sup> /ft <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>		
1"	40	645	79.5	260	77	570
1.5"	37.5	600	64	210	78	430
2"	35.6	570	42.8	140	79	277
3"	36	580	32	105	77	206