河南郑州有机硅纸张防粘剂有机硅隔离剂树脂价格

产品名称	河南郑州有机硅纸张防粘剂有机硅隔离剂树脂价格
公司名称	河南一杨一贸易有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	一杨一:1 13333.862.773:1 国内:1
公司地址	新密市来集镇杨家门村9组（注册地址）
联系电话	18336372667

产品详情

SH-9901有机硅隔离剂

一、性能及用途

本品系无色或微白色液体，具有优异的电绝缘性和耐高低温性，可在-50～250°C下长期使用，表面张力低，具有防粘隔离性能，在高温下可成膜，膜层具有耐高低温、柔韧、抗冲、抗弯曲，与基材附着力强，与内燃机气缸垫的工作环境相适应，是石棉或石棉—金属复合气缸垫防粘隔离处理的理想材料。

二、使用方法

用乙醇稀释，加入3～4%的固化剂，室温下几小时或100～120°C下10～20分钟可固化，该品采用刷涂浸涂或辊涂均可。

三、主要技术指标

项　目 指　标

外　观 无色或微白色粘性液体

比重（20°C） 0.930～0.975

PH值 6～7

固含量（150°C，2h），％ 30±2

粘度（涂4-杯，25°C），S 30±4

四、包装及贮运

本品用用50kg塑料桶包装，贮存于阴凉、干燥处，避免与强酸、碱等接触，贮存期三个月，若超过贮存期，经复检合格仍可使用，本品按危险品运输。

SH-1041有机硅树脂

一、主要成份

甲基苯基聚硅氧树脂

二、技术指标

1. 外观 ：淡黄色或红褐色均匀液体，无机械杂质.

2. 粘度（涂-4杯，25°C，）：≥15S

3. 胶化时间(200°C): 1～20min

三、性能与用途

本品具有优良的耐高温、电气绝缘和防潮性能，适用于制造玻璃布层压板和压塑料的粘接剂，H级电机、电器绝缘材料等。

四、包装及贮运

装入干燥清洁的200kg铁桶中，加盖密封，室温10～35°C贮存，勿靠近热源，防止阳光直射，按易燃品运输。