

氯化橡胶底漆津泓富牌

产品名称	氯化橡胶底漆津泓富牌
公司名称	天津市澳美化工涂料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	产地:天津 固含量:65 附着力:1级
公司地址	天津市武清区陈咀镇陈咀村
联系电话	22146556 13702022406

产品详情

氯化橡胶底漆津泓富牌

氯化橡胶底漆 是树脂、各色颜料、助剂和溶剂等组成的单组份自干涂料。漆膜坚硬；耐候性能超群；干燥性能快；高附着力，良好的耐磨性能。

专家提醒，如果涂料保存方法不当，会直接影响到剩余涂料的使用效果。涂料在开封后在24小时内使用完，因为涂料在固化后很容易凝固，施工也会造成涂料快速变质。

一、 养护时间：施工完成后，常温下涂层养护7天方可投入使用。养护期内应对涂层加以防护，以防雨水造成涂膜弊病。

二、 产品包装：本品组份采用20kg铁桶包装。（也可根据客户要求订制包装）

三、 存放要求：产品存放处应保持良好通风干燥，防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源，存放温度不得高于40℃。该产品有效贮存期为一年

四、 施工工艺：a、采用喷涂和刷涂均可；

b、前一道涂膜表干后即可涂敷下一道，两道涂敷间隔不宜超过24小时；

c、应保证前一道涂膜表面不被砂石、水、油等影响涂层质量的物质附着；

d、涂料粘度过大时，可适当加入专用稀释剂调节，用量不超过涂料量的50%。

五、 氯化橡胶底漆 储存管理

1、场所必须设置在干燥、阴凉、通风的地方；

2、操作严禁在同一场所进行；

3、场所必须采取必要的措施，保持室内适当的温度和湿度；

4、严禁混乱放置，必须分类存放在规定的货架上，货架高度不得超过2米，货架距离地面高度不得少于10cm，油漆和涂料的商标必须是向外放置；

技术指标

漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

表干 1小时，实干 12小时

铅笔硬度： HB

附着力： 2（划圈法，级）

冲击强度：50kg·cm

弯曲实验： 1mm

耐水7天：不起泡

耐磨性： 0.1g

包装规格

基本参数 配比：漆料：稀释剂 = 10：1（重量比）

施工时限：8h，（25℃）

理论用量：150~250g/m²

完全固化：7天

建议涂装道数

作道路划线漆，涂装二道，65±5μm/道

配套用漆

作为户外耐磨面漆。

表面处理

涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物。

涂装方法

无气喷涂：稀释剂：XLZ 专用稀释剂

稀释率：0~15%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约0.4~0.5mm

喷出压力：15~20Mpa

空气喷涂：稀释剂：XLZ 专用稀释剂

稀释率：20~40%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约2.0~2.5mm

喷出压力：0.3~0.5Mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：XLZ 专用稀释剂

稀释率：0~20%（以漆料重量计）

储存期限

存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年。