

铝矾土熟料 按客户要求 (mm)

产品名称	铝矾土熟料 按客户要求 (mm)
公司名称	淄博卓越耐火材料有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 () 规格:按客户要求 (mm) 产地:山东
公司地址	淄博市周村区王村镇栗家工业园
联系电话	13853379197

产品详情

耐火温度	1770 ~ 2000 ()	规格	按客户要求 (mm)
产地	山东	品牌	卓越
产品类别	铝矾土	材质	高铝矾土
导热系数 (常温)	其他	等级	-
低温弯折	-	断裂伸长率	-
抗弯强度	-	抗压强度	-
拉伸强度	-	使用温度	-
撕裂强度	-	芯材	其他
形态	其他	形状	其他

铝矾土是制作高级耐火材料、耐火砖、浇注料、特种陶瓷、铸造涂料、矾土水泥、铸造辅料、工业氧化铝及其它不定型耐火材料的主要原料，主要用于耐火材料、工业炼铝、精密铸造、水处理、特种陶瓷、涂料等行业，本公司可根据不同用途加工不同粒度的产品，欢迎垂询。

通常规格尺寸：0-1mm,1-3mm,3-5mm,5-8mm,8-15mm,0-5mm,0-50mm , ,100目，200目，325目等，也可按要求加工其他规格尺寸。

铝矾土熟料按理化指标分为：gal50，gal60，gal70，gal80，gal85,gal88。

铝矾土熟料理化指标

牌号	化学组成%					体积密度 g/cm ³	吸水率 %
	al ₂ o ₃	fe ₂ o ₃	tiO ₂	cao+mgo	k ₂ o+na ₂ o		
gal-88	>=88	<=1.5	<=4.0	<=0.4	<=0.4	>=3.15	<=4
gal-85	>=85	<=1.8	<=4.0	<=0.4	<=0.4	>=3.10	<=4
gal-80	>=80	<=2.0	<=4.0	<=0.5	<=0.5	>=2.90	<=5
gal-70	>70--80	<=2.0	-	<=0.6	<=0.6	>=2.75	<=5

gal-60	>60--70	≤ 2.0	-	≤ 0.6	≤ 0.6	≥ 2.65	≤ 6
gal-50	>50--60	≤ 2.5	-	≤ 0.6	≤ 0.6	≥ 2.45	≤ 6

供应各种耐火原材料：焦宝石、耐火粘土、铝矾土、耐火泥、结合粘土、耐火水泥、耐火骨料、耐火土等。