

## SK32、SK34、SK36、SK38耐火砖

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | SK32、SK34、SK36、SK38耐火砖                                |
| 公司名称 | 淄博卓越耐火材料有限公司  |
| 价格   | 600.00/吨  |
| 规格参数 | 耐火温度:1770 ~ 2000 ( )<br>规格:230*114*65 ( mm )<br>产地:山东 |
| 公司地址 | 淄博市周村区王村镇栗家工业园  |
| 联系电话 | 13853379197   |

## 产品详情

|             |                 |       |                   |
|-------------|-----------------|-------|-------------------|
| 耐火温度        | 1770 ~ 2000 ( ) | 规格    | 230*114*65 ( mm ) |
| 产地          | 山东              | 品牌    | 卓越                |
| 产品类别        | 耐火砖             | 材质    | 高铝质、粘土质           |
| 导热系数 ( 常温 ) | 其他              | 等级    | -                 |
| 低温弯折        | -               | 断裂伸长率 | -                 |
| 抗弯强度        | 50              | 抗压强度  | 50                |
| 拉伸强度        | -               | 使用温度  | 其他                |
| 撕裂强度        | 1               |       |                   |

本公司位于国内耐火材料生产基地-山东淄博，依据丰富的耐火原料资源，严格的质量控制，便利的运输条件，产品远销韩国、日本、希腊、西班牙、德国、委内瑞拉、巴西、印尼等国家，广泛用于冶金、铸造、化工、石油、陶瓷、电力等行业。

特点：本公司所产耐火砖具有耐火度高，荷重软化温度高，热震稳定性好，抗酸、抗碱，耐剥落，耐腐蚀、高温蠕变率低、高温机械强度高气孔率低等特点。

供应耐火砖：sk-32、sk-34、sk36、sk-38。

| 指标                       | sk-32 | sk-34    | sk-36     | sk-38     |
|--------------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| 三氧化二铝(%)                 | 35    | 38       | 55        | 70        |
| 三氧化二铁(%)                 | 3.00  | 2.50     | 2.00      | 2.00      |
| 耐火度(sk)                  | 32    | 34       | 36        | 38        |
| 0.2mpa荷重软化温度 ( ° c)      | 1300  | 1350     | 1450      | 1520      |
| 显气孔率(%)                  | 22-26 | 20-24    | 20-23     | 20-22     |
| 体积密度(g/cm <sup>3</sup> ) | 2.05  | 2.10-2.2 | 2.25-2.35 | 2.40-2.50 |
| 常温耐压强度mpa (mpa)          | 22    | 25       | 45        | 50        |
| 热膨胀at 1000 ° c (%)       | 0.6   | 0.6      | 0.3       | 0.2       |

