

# 广东淞闽SM-ZQ早强剂

|      |              |
|------|--------------|
| 产品名称 | 广东淞闽SM-ZQ早强剂 |
| 公司名称 | 广州淞闽建材有限公司   |
| 价格   | .00/个        |
| 规格参数 |              |
| 公司地址 | 南沙区丰泽东路106号  |
| 联系电话 | 13631289388  |

## 产品详情

### 早强剂

是以高效减水剂，无机矿物为主要成分，并复合一定强度激发组分，质量符合GB8076-2008《混凝土外加剂》及GB50119-2003《混凝土外加剂应用技术规程》所要求的早强剂的各项技术质量指标。分液体和粉剂两种，以下介绍的为粉剂。

### 性能特点

I 本产品具有一定的减水效果，在推荐掺量的情况下减水率大于5%，可节约水泥5%左右；

I 本产品不含氯盐，对钢筋无腐蚀性，可应用于预应力钢筋混凝土构件；

I 使用本产品可加快新拌混凝土的初凝及终凝时间，有效促进硬化混凝土的早期强度增长，并能保证后期强度的稳定增长趋势，不会出现后期强度降低的情况；

### 适用范围

本产品适用于配制中低强度普通混凝土，蒸压蒸养混凝土，预应力钢筋混凝土，低温施工混凝土等民用建筑、工业厂房及公路、桥梁等各种基础设施建设中对早期强度要求较高及其他需要加快混凝土早期强度发展的中低强度结构及构件。

### 掺量及使用方法

I 本产品掺量为水泥用量的4%-8%。具体掺量在考虑28d强度的同时，还应着重考虑工程实际所需的早期强度发展要求；

I 本产品可直接掺用，若使用后掺法效果更佳；

l 掺加本品后若适当延长搅拌时间，能获得更好的效果。

l 使用本产品必须采用机械拌合，并在浇筑混凝土后，必须加强养护，湿养时间不得少于7天，以保证硬化混凝土早期强度的发展及后期强度的稳定；

#### 包装及贮存

l 本产品粉剂，采用内塑外编，25公斤包装，掺量按粉剂的同样计算即可。

l 本品应存放于干燥通风处，注意防潮；

l 本产品有效期三年，超期须经过试配确认后方可使用。