

# 防泼水强防水超级防泼水泼油剂

产品名称	防泼水强防水超级防泼水泼油剂
公司名称	苏州赫名纺织助剂有限公司
价格	95.00/公斤
规格参数	型号:防泼水
公司地址	吴江区盛泽镇坝里新东开发区
联系电话	0512 - 63538512 18112728672

## 产品详情

原装进口日本申叶超级防泼水泼油剂LG-4005、LG-8200、LG-8500、LG-9600

超级防泼水泼油整理剂 LG-4005

型号：LG-4005

品牌：日本申叶

功能：防水防油

主要成分：氟化物

应用范围：服装面料、休闲服、工装、防护服、家纺

防水防油LG-4005能够赋予各种织物如天然纤维，合成纤维和混纺织物优良防水防油性，但不影响织物的风格，并且加工手感柔软。

物理性能

外观：乳白色乳液

PH 值：酸性

离子性：弱阳离子

着火点：无

溶解性：易稀释分散于冷水中

## 特点

1能赋予尼龙，涤纶等合成纤维，棉，涤棉等天然纤维及混纺交织物耐久性良好的拒水，拒油性。

2机械稳定性，与其它助剂相溶性优良，能达到稳定的拒水，拒油效果。

3赋予织物柔的风格。

4对耐摩擦牢度，耐洗牢度的影响非常小，对色光几乎没有影响。

5不含APEO

## 使用量

防水防油剂TG-4005的使用量因要求的性能等条件而异，一般为

尼龙织物 10-40克/升

涤纶织物 10-30克/升

棉织物 20-60克/升

涤/棉织物 20-50克/升

## 应用工艺

和一般整理加工一样，用水将LG-4005稀释分散，调制成需浓度的工作液（浸轧液）后。经浸轧，预烘，培烘处理。

配制浸轧液（并用树脂及其它整理剂时）：准备全部水量约一半的水，按照树脂及其它整理剂生产厂家推荐的方法，添加拼用的树脂及其它整理剂后充分搅拌。事先用等量水稀释LG-4005后加入，最后加入剩余的水调节成全量，搅拌使槽内溶液均匀分散。（注意避免剧烈搅拌）。LG-4005工作液稳定，浸轧时几乎不会出现树脂胶结粘轧辊问题。如果浸轧液中拼用异丙醇（1-3%）或稳定剂S（0.02-0.03%），可以进一步提高浸轧液的稳定性，防止树脂胶结。

浸轧：40-70%（根据不同面料）

烘干：110°C1分钟

培烘：170°C0.5分钟

## 性能测试

拒水性 JIS L 1092-925 2（淋水法）

拒油性 AATCC-118

水性（HL） JIS L 1092-92 32（1）（C）

水洗后涤纶和尼龙经风干，棉和涤/棉经热风干燥（110°CX2分钟）处理。

## 使用注意事项

避免直射光保存在室内。

使用后请密闭灌盖，避免产品蒸发或混入异物。

虽然对人体，没有强的毒性，但是请避免进入上眼内或沾附至皮肤上。

本司长期代理经销各大品牌如杜帮、科莱恩、鲁道夫、亨斯迈、大金、旭硝子、申叶、大和、小谷、拓纳等世界知名品牌的防水剂、无氟防水剂、低碳防水剂、防水防油剂、三防整理剂、易去污、防污剂、抗菌剂、抗菌防霉剂、消臭剂、防臭剂、抗紫外线抗UV剂、日晒牢度提升剂、吸湿排汗剂、吸湿快干剂、亲水易去污剂、亲水剂、防花粉、防风剂、防转移剂、硬挺剂、交联剂等纺织后整理功能性助剂，www.lutongwz.com

www.lutongwz.net同时本司提供相关品牌的检测、吊牌申请、技术支持等相关服务，欢迎垂询指导！