

六碳防水剂、碳六防水剂、低碳防水剂、C6防水剂

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 六碳防水剂、碳六防水剂、低碳防水剂、C6防水剂 |
| 公司名称 | 苏州赫名纺织助剂有限公司 |
| 价格 | 68.00/公斤 |
| 规格参数 | 型号:C6防水剂 |
| 公司地址 | 吴江区盛泽镇坝里新东开发区 |
| 联系电话 | 0512 - 63538512 18112728672 |

产品详情

六碳防水剂、碳六防水剂、低碳防水剂、C6防水剂、低碳环保防水剂

碳六防水剂LG5320是以六碳含氟丙烯酸树脂合成的防水防油整理剂，是不含APEO,PFOA,PFOS的完全环保型产品，它可赋予各种织物如天然纤维、合成纤维和混纺织物优良的防水防油性，但不影响织物的风格。

物理性能

外观：乳白色乳液

PH 值：酸性

离子性：弱阳离子

着火点：无

溶解性：易稀释分散于冷水中

特点

1. 能赋予尼龙、涤纶等合成纤维、棉、羊毛等天然纤维及其混纺交织物耐久性良好的拒水、拒油性
2. 机械稳定性、与其它助剂的相容性优良，能达到稳定的拒水、拒油效果
3. 赋予织物柔软的风格

4. 对耐摩擦牢度、耐洗牢度的影响非常小，对色光几乎没有影响。

5. 不含APEO,

6. 不含PFOA,PFOS(低于检测值)

用量

30 - 60 g/l碳六防水剂LG5320

工艺

配制液的pH值：介于5.0 ~ 7.0之间，

配制浸轧液：事先用等量水稀释碳六防水剂LG5320，然后加入剩余的水调节成全量，搅拌使槽内溶液均匀分散。（注意避免剧烈搅拌）。

轧液率：约50 ~ 70% (取决于纤维)

轧槽温度：约20oC

烘干温度：110 ~ 130oC

焙 烘：150oC × 5分钟 (使用单独的烘焙机)

快速焙烘：110 ~ 170oC处理45 ~ 60秒分钟 (定型机)

碳六防水剂LG5320用于纺织品防水防油整理的含氟聚合物乳液，能赋予尼龙、涤纶等合成纤维、棉、丝、羊毛等天然纤维及其混纺交织物耐久性良好的拒水、拒油性，机械性能稳定与其它助剂的相容性优良，能达到稳定的拨水拨油效果，同时能赋予织物柔软的风格，对耐摩擦牢度、耐洗牢度的影响非常小，对色光几乎没有影响。

我公司专业经销,品种齐全,更多功能性纺织助剂,

美国杜邦、美国3M公司、科莱恩、亨斯迈（原瑞士汽巴精化）公司、日本大金公司、明成化学（旭硝子）工业株式会社、鲁道夫、巴斯夫等几十个国际著名品牌。产品囊括了防水剂、三防整理剂、四防整理剂、防静电功能、免烫功能、耐久阻燃功能、超强抗紫外线UV功能、高效抗菌防臭功能、吸湿排汗功能、纳米NANO三防（防水防油防污）功能，防尘功能、易去污功能、芳香功能、远红外线保暖保健功能、负离子光触媒功能、防电子辐射功能等所有后功能性整理剂。

提供技术支持、吊牌申请、成本计算、报价指导等，欢迎垂询指导！www.lutongwz.com

www.lutongwz.net www.hemingfz.xin