

# 廊坊全振环氧玻璃鳞片胶泥防腐施工

产品名称	廊坊全振环氧玻璃鳞片胶泥防腐施工
公司名称	廊坊全振巨星化工材料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:全振 型号:环氧 功能:防腐
公司地址	大城县贾庄北
联系电话	03165506123 15132639966

## 产品详情

### 廊坊全振环氧玻璃鳞片胶泥防腐施工

环氧胶泥的配制：

- 1．施工环境温度宜为 15 ~ 30 ，相对湿度不宜大于 80 %。
- 2．配料用的容器及工具，应保持清洁、干燥、无油污、无固化残渣等。
- 3．将环氧树脂加入容器，按比例加入稀释剂搅拌均匀，配制成环氧树脂混合液备用。(如是冬季气温较低时，可将环氧树脂预先加热到50 左右)
- 4．取一定量的环氧树脂混合液，还是以环氧树脂做基数，按比例加入固化剂搅拌均匀，配制成树脂胶料。
- 5．在配制成的树脂胶料中按比例加入粉料，搅拌均匀，制成胶泥料。
- 6．在配制成的树脂胶料中按比例加入粉料和细骨料，搅拌均匀，制成砂浆料。可通过加减胶泥粉的百分比来调节胶泥的稀稠。
- 7．配制好的树脂胶料、胶泥料或砂浆料必须在 30 分钟内用完，在施工过程中，当有凝固结块现象时，严禁使用。

## 五、施工要点

- 1．基面应干燥、坚实，无油污杂物、无疏松、空鼓等现象。
- 2．施工时应保持施工环境空气流通。

3. 固化剂量可视具体环境因素增减。

4. 施工完后，器具应立即用丙酮清洗干净。

## 六、注意事项

1. 本产品是易燃、易爆、易挥发物品，必须避免阳光暴晒；产品应存放于通风阴凉处，且远离火源。

2. 运输时严防日晒雨淋，防止碰撞。

3. 在耐酸砖铺砌及沟缝施工过程中必须保证胶泥不往耐酸砖工作上粘，否则施工完后再去清理会费时费工还清不掉，最后影响验收。