

# 环氧高渗透性防水涂料

产品名称	环氧高渗透性防水涂料
公司名称	广州爱迪斯建筑材料有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	爱迪斯:1 HC-56:2 广州:3
公司地址	广州市白云区钟落潭良田仁和北街316号
联系电话	13268103002

## 产品详情

### 高渗透性环氧防水涂料

组成：由环氧树脂、煤焦沥青、助剂、颜填料、固化剂及溶剂配制而成的双组份涂料。分甲、乙组份包装。

性能用途：物理机械性能、耐化学介质性能、抗微生物浸蚀性能好，涂膜坚韧，附着力强，低温施工性好，具有优良的电绝缘性，高渗透性，防水防腐抗渗透性好。

适用：

用于油气田的输油、输水和输气管道的内外壁防腐，自来水、煤气、天然气、化工厂、炼油厂、污水处理厂的设备和管道的防腐，隧道及地铁项目的防腐。技术指标：

项目指标漆膜外观黑色干燥时间h (25±1) 表干 6实干 24柔韧性mm  
5附着力(划圈法)级 2耐冲击性kg·cm40固定份 % 65

施工参数：

配比：见桶贴

适用期：8小时

稀释剂及用量：专用稀释剂， 15%

涂装方式：刷涂、滚涂或喷涂

涂装间隔：最短6小时，最长3天。

漆膜厚度：推荐干膜每道100~120  $\mu\text{m}$ 。

表面处理：被涂钢铁表面采取抛丸或喷砂处理至Sa2.5级或手工除锈至St3级；混凝土底材必须养护21~30天以上，并经过适当的中和等处理，刷涂前底材的含水量不大于10%，PH值不大于8，表面干净无水，无泥等污物。

贮存期：12个月

注意事项：

- 1.产品应存放在阴凉、通风的库房内，防止日光直射，并应隔绝火源，远离热源。
- 2.该漆含有溶剂，属易燃液体，施工现场应采取通风防火措施，遵守涂装安全操作规程。
- 3.施工前必须充分搅拌均匀，粘度太稠时用专用稀释剂稀释至施工粘度。
- 4.施工时按比例配制，一般在8小时用完，以免固化。