海明斯德谦FS-2060A羟基丙烯酸树脂

产品名称	海明斯德谦FS-2060A羟基丙烯酸树脂
公司名称	广州市金圣吉化工有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:FS-2060A 外观:澄清液体
公司地址	中国广东广州市天河区广州市黄埔区南基村工业区南2幢
联系电话	86-02082160230 15220089509

产品详情

Hypomer FS-2050羟基丙烯酸树脂

产品介绍：

干燥速度快、耐候性佳、铝粉排列性佳、可用于自干涂料

产品特征：

组成：羟基丙烯酸共聚物

外观：澄清液体

色度：≦50 APHA

不挥发份：49.5 - 52.0%

溶剂：甲苯／乙酸正丁酯

比重：约 1.01

粘度：2800 - 4500 cP（原液，25°C）

流出时间：100 - 150 秒（40% 于二甲苯中）（DIN Cup 4，20°C）

酸价：3 - 6 mg KOH/g（100%）

OH 值：约 33.0 mg KOH/g（原液）

OH%：约 1.0%（原液）

Tg 点：约 61°C（DSC 测量值）

应用领域：

铝粉漆、塑料漆、汽机车底色漆

羟基丙烯酸树脂，热固性丙烯酸树脂相容性：

与以下这些型号的树脂溶液、干燥涂膜都相容

Hypomer FS-2060A、Hypomer FS-2060B、Hypomer FS-2460A、Hypomer FS-2820、Hypomer FS-2860A、Hypomer FS-3060、Hypomer FS-4365A、Hypomer FS-4660、

Hypomer FS-2050 与树脂的混合比例为1／1。

操作与安全：

羟基丙烯酸树脂FS-2050，热固性丙烯酸树脂含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它数据请参考物质安全数据表。

储存条件：

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为0°C 至40°C。

包装：净重：200 kg

海明斯德谦FS-2050溶剂型树脂

阿里巴巴购买链接:https://jsjchem.1688.com/

广州市金圣吉化工有限公司电话：86 020 82160230移动电话：13825182778传真：86 020 82013393地址：中国广东广州市萝岗区科学大道101号K栋网址：http://www.jsj68.com