红木家具专用环氧树脂AB胶

产品名称	红木家具专用环氧树脂AB胶
公司名称	东莞市进源新材料有限公司
价格	38.00/公斤
规格参数	品牌:粘涂利 型号:EP240 比例:1:1
公司地址	东莞市黄江镇袁屋围村永兴街6号一楼
联系电话	0769-83660289 18122866859

产品详情

红木家具专用胶，一般来讲，传统的红木家具是不用胶水的，因为采用榫卯结构，也不用钉子，防止红木开裂影响美观，但是在现代生产生活中，为了提高效率，采用了榫加胶水的结构，不仅牢固，而且大大的提高了生产效率，但是其也有一点弊端，就是不能返工，因为粘接特别牢固，强度达到破木的程度。

产品参数:

【产品特点】

● 本品为常温固化系列、黄色透明粘稠状环氧树脂粘接剂；

● 可低温或常温固化，固化速度适中；

● 固化后粘接强度高、硬度较好，有一定韧性；

● 固化物耐酸碱性能好，防潮防水、防油防尘性能佳，耐湿热和大气老化；

● 固化物具有良好的绝缘、抗压、粘接强度高等电气及物理特性。

【产品用途】

● 凡需要快速粘接固定的电子类或其它类产品均可使用；

● 广泛应用于电子元器件及工艺品、礼品的粘接固定，对于金属、陶瓷、木材、玻璃及硬质塑胶之间的封装粘接，有优异的粘接强度；

【物理性能】

型　号	EP240-1A	EP240-1B
颜　色	黄色液体	黄色液体
粘　度25°C	11000-12000cps	15000-18000cps
保存期限25°C	6个月	6个月

【使用方法】

● 配　比：A：B＝100：100（重量比）

● 使用时间： 25°C×45分钟（100g混合量）

● 固化条件： 常温1小时

1. 要灌封的产品需要保持干燥、清洁；

2. 使用时请先检查A剂，观察是否有沉降，并将A剂充分搅拌均匀；

3. 按配比取量，且称量准确，请切记配比是重量比而非体积比，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；

4. 搅拌均匀后请及时进行灌胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；

5. 灌注后胶液会逐渐渗透到产品的缝隙中，必要时请进行二次灌胶；

6. 固化过程中，请保持环境干净，以免杂质或尘土落入未固化的胶液表面。