

## 科瑞厂家直销普通粘土标砖 量大从优

产品名称	科瑞厂家直销普通粘土标砖 量大从优
公司名称	郑州科瑞（集团）耐火材料有限公司
价格	680.00/吨
规格参数	品牌:科瑞 型号:T3 产地:河南新密
公司地址	新密市超化镇申沟村十组
联系电话	0371-63188288 15638536778

## 产品详情

郑州科瑞耐火材料有限公司具有自主研发的专利产品和先进完善的各种检测设备，可达到年生产烧结制品15万吨，不定型耐火材料10万吨。

公司主要产品：炭素焙烧炉专用砖（专利产品）、高铝砖、高炉高铝砖、低蠕变系列高铝砖、抗剥落高铝砖、刚玉莫来石砖、热风炉粘土砖、低蠕变粘土砖、钢包砖、耐磨砖、预制件（块）、高铝隔热砖、粘土隔热砖、漂珠砖、轻质保温砖及各种浇注料、可塑料、捣打料、喷涂料等耐火材料。

产品主要适用行业：

涵盖冶金、化工、建材、电力、军工、有色金属、炭素行业等高温、超高温窑炉和设备耐火材料使用的要求，产品遍布国内市场，并远销韩国、印度、巴西、约旦等国际市场，广博用户一致好评。

普通粘土砖：

粘土砖是用50%的软质粘土和50%硬质粘土熟料，按一定的粒度要求进行配料，经成型、干燥后，在1300~1400 的高温下烧成。粘土砖属于弱酸性耐火制品，能抵抗酸性熔渣和酸性气体的侵蚀，对碱性物质的抵抗能力稍差。粘土砖的热性能好，耐急冷急热。

粘土砖属于硅铝系列制品的一个主要品种，是以粘土熟料作骨料，耐火粘土作结合剂制成的 $Al_2O_3$ 含量为30-48%的耐火制品。主要用于热力锅炉、玻璃窑炉、水泥窑炉、化肥造气炉、高炉、热风炉、焦化炉、电炉、铸造及浇钢用砖等。

我们公司生产的粘土砖在生产一般粘土砖的基础上，采用优质均化料为主要原料，加入适量的辅助性材料和部分添加剂，经过细磨、混炼、高压成型，在适当的烧成温度下转变为莫来石晶相，使用残品具有良好的矿物组成，从而保证产品具有耐火度高、体积密度致密、气孔率低、优良的高温蠕变性能和较好的体积稳定性。

一般粘土质耐火制品

1、制品按理化指标分为（NZ）-42、（NZ）-40、（NZ）-38三种牌号。

2、制品的形状尺寸符合GB2992-82《通用耐火砖形状尺寸》的规定。如标准中没有需方要求的砖型，则按需方图纸生产。

3、制品的分型符合YB844-75《耐火制品的分型和定义》的规定。一般分为标型、普型、异型、特型，还可根据用户要求特殊制作。

4、制品的理化指标符合下表要求。

产品规格:

T3标砖规格：230\*114\*65mm异型砖规格：可加工定制各种尺寸异型砖

普通粘土砖指标：

项目	粘土砖指标							
	N-1	N-2a	N-2b	N-3a	N-3b	N-4	N-5	N-6
耐火度 °C >	1750	1730	1730	1710	1710	1690	1670	1580
荷重软化开始温度 °C	1400	1350		1320		1300		
重烧线变化%	1400 °C × 2h	+ 0.1 - 0.4	+ 0.1 - 0.5	+ 0.2 - 0.5				
	1350 °C × 2h			+0.2 -0.5	+ 0.2 - 0.5	+ 0.2 - 0.5	+ 0.2 - 0.5	
显气孔率/%	22	24	26	24	26	24	26	28
常温耐压强度/MPa	300	250	200	200	150	200	150	150
抗热震性/次	N-2b、N-3b必须进行此项检验，将实测数据在质量证明书中注明。							

郑州科瑞耐火材料有限公司联系人：刘经理手机：15638536778电话：0371-63188288传真：0371-63127776网址：www.zzkrc.com地址：河南省新密市超化矿区

郑州科瑞耐火材料有限公司主要产品：炭素焙烧炉专用砖（专利产品）、高铝砖、高炉高铝砖、低蠕变系列高铝砖、抗剥落高铝砖、刚玉莫来石砖、热风炉粘土砖、低蠕变粘土砖、钢包砖、耐磨砖、预制件（块）、高铝隔热砖、粘土隔热砖、漂珠砖、轻质保温砖及各种浇注料、可塑料、捣打料等喷涂料。

适用行业：涵盖冶金、化工、建材、电力、军工、有色金属、炭素行业等高温、超高温窑炉和设备耐火材料使用的要求，产品遍布国内市场，并远销韩国、印度、巴西、约旦等国际市场，广博用户一致好评。

具有自主研发的专利产品和先进完善的各种检测设备，可达到年生产烧结制品15万吨，不定型耐火材料10万吨。

